

呋喃树脂防腐防水耐酸碱呋喃树脂耐高温呋喃树脂

产品名称	呋喃树脂防腐防水耐酸碱呋喃树脂耐高温呋喃树脂
公司名称	石家庄世易糠醛糠醇有限公司
价格	17000.00/吨
规格参数	原产地:石家庄(世易牌) 含量 : 99.5(%) (%) 密度:1:1.8 (g/cm ³)
公司地址	无极县城北工业区
联系电话	15230833336 13930116931

产品详情

原产地	石家庄(世易牌)	含量	99.5(%) (%)
密度	1:1.8 (g/cm ³)	执行质量标准	国标
用途	防腐防水耐酸碱耐高温	CAS	000

我厂是生产呋喃系列产品的大型企业之一.呋喃树脂.畅销国内外市场

我厂生产的(世易牌)环保呋喃树脂,广泛用于建筑工程,防腐工程,具有耐酸碱,耐热,韧性好,强度大和抗渗漏等优点.可用作胶泥,砂浆,混凝土,而且可以制作玻璃钢.它是一种商品化的耐腐蚀材料,有呋喃液和呋喃粉两种组分组成.两种组份全部商品化分别包装供货,所有助剂和硬化剂都已混入树脂和粉料中.

石家庄世易糠醛糠醇呋喃树脂公司(工厂)年产量:糠醛25000吨;糠醇20000吨、呋喃树脂10000吨、醋酸钠1000吨、是中国较大的呋喃化工企业之一,其固定资产1.125亿元,厂面积98700平方米,建筑面积12800平方米.现有职工总数650名、大中专毕业生350名、工程师51名、经济师18名,技术力量雄厚;公司设有:河北呋喃化工有限公司(工厂),石家庄世易糠醛糠醇公司(工厂),河北呋喃树脂化工公司(工厂),河北两糠国际贸易有限公司.工厂地处华北平原中部,距省会石家庄50公里,原料来源十分丰富.我厂糠醛系连续性精制工艺,自投产以来,产品质量一直处于gb50046-2008国家标准的优级指标,部分指标超过了美国quaker otas公司的质量指标,受到日本,法国等国外客户的赞誉,成为化工出口免检商品.糠醇是常压气相氢化和连续精制工艺,产品质量居全国之首,经多次化验对比,产品质量超过了芬兰rostnlow公司标准,被推选为中国两糠协会理事,被评为国家重合同守信用等光荣称号.呋喃树脂采用国外先进工艺技术及本厂组织生产,气味小,发气量低,受到韩国,台湾,日本客户的赞誉.

呋喃树脂(新型环保防腐防水防火耐酸碱耐高温)

别名:(呋喃树脂糠醇糠醛树脂、呋喃树脂胶泥)

一.简介:新型环保呋喃树脂 - 呋喃树脂砂浆（防腐型）该树脂是一种粘结强度高、耐热性好、能抵抗所有有机溶剂的腐蚀，是耐酸耐碱的理想粘结剂,可在环氧、酚醛、不饱和聚脂等树脂不能胜任的某些场合使用，它由呋喃树脂胶液体和呋喃树脂固化剂粉料两种组份组成。呋喃树脂胶泥产品，能耐大多数的酸和碱，用于防腐防水工程可防止植物根的穿透，且防腐防水耐磨耐久耐热性好，固化物可耐热300度以上，粘接性能可靠、施工方便，已广泛应用在防腐工程中。

二.呋喃树脂胶技术指标:

外观：黄褐色粘稠液体	
粘度：15-150秒（涂-4）	密度： 1.18/cm ³

三.呋喃树脂固化剂粉技术指标:

外观	灰色粉料
硬化时间	（30度）不大于24小时

四.用途:

呋喃树脂砂浆用于建筑防腐蚀、抗渗层、衬砌耐腐蚀砖板、铸石板和花岗石材、呋喃树脂混凝土槽、池、地坪等。还可用于设备金属罐衬里防腐保护。

五.施工配合比:

项目	呋喃树脂胶泥	呋喃树脂砂浆	呋喃树脂玻璃钢
呋喃树脂胶	1	1	1
呋喃树脂固化剂粉	3.5 ~ 4		
呋喃树脂砂浆固化剂粉		2.5 ~ 2.7	
呋喃树脂玻璃钢固化剂粉			1.0 ~ 1.5

六，施工方法及验收规格

本产品具有合适的施工稠度，良好的和易性，操作简单，易于施工。施工方法和验收规格，遵守现行的呋喃树脂防腐蚀工程技术规范cecs

01:1988，工业建筑防腐蚀设计规范gb50046-2008标准，按建筑防腐蚀工程施工及验收规范gb 50212-2002.标准验收。养护期25 28d有利于保证工程质量。

1、拌好的呋喃树脂砂浆，必须在45分钟内使用完毕，每一盘胶泥的用量以2-3公斤为宜；拌合要先加呋喃固化剂粉，后掺加呋喃树脂胶，经严格计算、充分搅匀后方可使用。环境温度超过30度时应适当减少每盘配制量。

2、切勿自选其他固化剂另行加入呋喃树脂胶泥中。（呋喃树脂固化剂粉中已含固化剂）3、呋喃树脂胶泥稠度，在施工前，可先试配一盘，以操作适宜为度。若发现稠度不能满足施工要求时，可适当调整，但切不可在胶泥初凝之后或变稠硬化时补加呋喃树脂胶二次拌合使用。

4、要严格计算呋喃树脂胶与呋喃树脂固化剂粉的配比，最低不能低于1：2.5最高不能高于1：3。

七．呋喃树脂砂浆制成品的性能：

抗拉强度		兆帕	—
抗压强度		兆帕	> 60
与瓷砖粘结		兆帕	> 1.5
耐热性		恒温，	> 300
固化速度	30	,h	< 24

八.主要耐腐蚀性能:

介质	耐腐蚀程度	介质	耐腐蚀程度
60%硫酸	耐	40%氢氧化钠	耐
37%盐酸	耐	甲苯	耐
硫酸钠	耐	水	耐
20%醋酸	耐	甲醇	耐
10%硝酸	耐	20-40%硫酸与10%苛性钠交替	耐
5%铬酸	耐	氯化铵	耐
75%磷酸	耐	10%双氧水	耐
碳酸钠	耐	乙醇	耐
硝酸铵	耐	氨水%	耐
尿素	耐	甲醛	耐
硫化钠60%	沸腾温度24h 耐		

九.安全贮存及包装:

呋喃树脂胶和呋喃树脂砂浆固化剂粉，应保存在通风、凉爽和干燥的仓库或施工现场，并应防雨防晒。施工现场应保持良好的通风场所，施工现场不得有明火。施工人员应穿工作服，戴口罩，眼镜等劳动保护用品。在封闭的原桶和原袋条件下，呋喃树脂胶和呋喃树脂砂浆固化剂粉，应分别保管，直接混合会反应，固化。

呋喃树脂胶有效期为一年（30-250公斤/桶）；呋喃树脂固化剂粉墨登场有效期为一年（25公斤/袋）

版权所有 石家庄世易糠醛糠醇呋喃树脂公司

办公地址：石家庄市和平东路336号,a-1座-2701

工厂地址：河北省无极县城北工业区 电话：+86 0311-/85373391/85373395 传真：+86 0311-86682938
85758838e-mail:fffa@heinfo.net ; fafl@heinfo.net 网址：http://www.furfuryl.com或www.furanss.co

固化剂(铸造专用)

环氧呋喃树脂-
糠酮环氧树脂

呋喃玻璃钢胶泥(防腐防
水)

