

# PC 烟台万华 HL6157 汽车外部零件 汽车内部零件 中等粘度 透明性

产品名称	PC 烟台万华 HL6157 汽车外部零件 汽车内部零件 中等粘度 透明性
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	烟台万华:PC
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷 1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

## 产品详情

PC 烟台万华 HL6157 汽车外部零件 汽车内部零件 中等粘度 透明性

### 加工方法

PC可注塑、挤出、模压、吹塑、热成型、印刷、粘接、涂覆和机加工,\*重要的加工方法是注塑。成型之前必须预干燥,水分含量交低于0.02%,微量水份在高温下加工会使制品产生白浊色泽,银丝和气泡,PC在室温下具有相当大的强迫高弹形变能力。冲击韧性高,因此可进行冷压,冷拉,冷提压等冷成型加工。挤出用PC分子量应大于3万,要采用渐变缩型螺杆,长径比1:18\*24,压缩比1:2.5,可采用挤出吹塑,注一吹、注一拉一吹法成型高质量,高透明瓶子。PC合金种类繁多,为了改进PC熔体粘度大(加工性)和制品易应力开裂等缺陷,C与不同聚合物形成合金或共混物,提高材料性能。

具体有PCIABS合金,PC/ASA合金、PC/PBT合金、PCIPET合金、PCIPET/弹性体共混物、PCIMBS共混物、PCIPTFE合金、PCIPA合金等,利有两种材料性能优点,并降低成本,如PC/ABS合金中,PC主要贡献高耐热性较好的韧性和冲击强度,高强度、阳燃性,ABS则能改进可成型性,表观质量,降低密度。