

抗蠕变PA6 A 3025/710 GB25 IM

产品名称	抗蠕变PA6 A 3025/710 GB25 IM
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

PA6/A 3025/710 GB25 IM/爱彼思

规格级别玻璃珠增强 其它 注塑
备注说明玻璃珠25%。

外观颜色

加工条件

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能				
密度		ISO 1183	1.29	g/cm3
机械性能				
拉伸模量		ISO 527-2	2900	MPa
断裂拉伸应力			44.0	
断裂拉伸应变			6.4	%
弯曲模量		ISO 178	2700	MPa
弯曲强度			80.0	
简支梁缺口冲击	23	ISO 179/1eA	9.5	kJ/m2
强度	23	ISO 179/1eU	55	
热性能				
热变形温度	1.8MPa, 未退火	ISO 75-2/A	63.0	
维卡软化温度		ISO 306/B	180	

PA6 A 3025/710 GB25 IM塑料性能介绍:

<<< PA6 M1030DH 尤尼吉可 ## 用途: 其它 重要参数: 密度:1.15 g/cm3 吸水率:2.8 % 成型收缩率:1 % 缺口冲击强度:4 拉伸强度:95 MPa 断裂伸长率:3.4 % 弯曲强度:155 MPa 弯曲模量:4500 MPa 硬度:114 热变形温度:140 生产厂商: 尤尼吉可株式会社

<<< PA6 MB3EG8 澳大利亚Marplex ## 用途: 其它 特性备注: 玻璃纤增强40%, 热性 重要参数:

密度:1.43 g/cm³ 吸水率:1.6 % 缺口冲击强度:145 拉伸强度:205 MPa 断裂伸长率:4 % 弯曲强度:270 MPa
弯曲模量:10500 MPa 热变形温度:215 生产厂商：澳大利亚Marplex公司