

PVC油墨

产品名称	PVC油墨
公司名称	大世界油墨（惠州）股份有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	广东惠州市惠城区河南岸演达二路
联系电话	0752-7387066 18003033578

产品详情

PVC油墨 网板：150—300目聚脂丝网印版

胶刮：建议使用65-85度聚氨酯胶刮

参考用量：250目网板印刷约为30m²/kg 干

燥：自然挥发干燥（表干7-15分钟、实干30分钟以上）或60℃以下热风吹干

选用溶剂：PVC油墨可用溶剂（快干、中干、慢干）等溶剂，因印刷环境温度不同进行适当选择

网板清洗：选用有机溶剂清洗

注意事项：1、印刷软质PVC时，因底材中含有大量可塑剂极易造成印刷品叠压时产生PVC油墨回粘现象，影响印刷品质量。所以，在使用PVC油墨印刷后，必需注意避免叠压，或采用隔离纸进行隔离。

2、印刷软质PVC时，PVC油墨颜料的特性决定，203、206、302、308及所有荧光色PVC油墨在叠压时容易产生颜色迁移而影响印刷品的清洁。所以，在印刷时尽量选用耐迁移性好的颜色，如：203 D、206 D、302 D、309或3038。

3、印刷于软质PVC上的调色油墨，很容易因油墨颜料的耐渗透性及底材的影响导致颜色的变化，故我们在选择油墨调色的时候就必需注意根据各颜色油墨特性进行选择或控制用量。

4、如印刷品要进行高周波处理就必须注意，PVC油墨的501、801、901、902色号的油墨有轻微的导电性，在高周波时容易产生打火现象。这时，我们必须选用500绝缘黑、绝缘金、绝缘银来代替。

5、印刷PVC油墨时选用783或环己酮作主要溶剂时，请注意溶剂对底材的影响

产品包装：5公斤装、20公斤装

储存条件：PVC油墨在5 —25 条件下可存放两年，避免强光照射、防接触强酸、强碱

联系人：安雨生 手机:18003033578

TEL:0752-7387066 FAX:0752-7387099

商务QQ:1264855200 网址：<http://www.ybq222.icoc.cc>