

# 耐黄变尼龙油墨

产品名称	耐黄变尼龙油墨
公司名称	大世界油墨（惠州）股份有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	广东惠州市惠城区河南岸演达二路
联系电话	0752-7387066 18003033578

## 产品详情

### 耐黄变尼龙油墨

承印物：防水尼龙布、无防水布、箱包布、牛津布

产品举例：太阳伞、遮阳篷、手袋、书包、衣、帽等皆可使用耐黄变尼龙油墨印刷

产品特性：耐黄变尼龙油墨具有耐黄变、高光泽、柔软性优良、对防水尼龙布有良好的附着力

网板：采用150—300目聚脂丝网印版印刷耐黄变尼龙油墨效果最佳

胶刮：建议使用65-85度聚氨酯胶刮

参考用量：200目网板印刷约为30m<sup>2</sup>/kg

干燥：自然挥发干燥（表干7-15分钟、实干24小时以上）或100℃以下热风吹干

选用溶剂：719快干水、718中干水或783慢干水、环己酮，因印刷环境温度不同进行适当选择

网板清洗：选用007洗网水 注意事项：1、使用溶剂稀释耐黄变尼龙油墨时，请注意溶剂的溶解力，如果溶解力太弱则容易产生油墨返粗现象，这时就必须换用溶解力较强的溶剂。

2、印刷底面有PVC腹膜的箱包布时，因PVC的耐溶剂性较差，容易造成印刷品叠压时图案粘花，所以在收料时注意油墨的干燥情况，同时避免过多重叠。

3、印刷底面有PVC腹膜的箱包布时，因PVC中含有大量的增塑剂，容易造成颜色的迁移。使用时要特别注意选择耐渗透性较好的油墨色号。

4、因市场上防水尼龙布种类繁多，特别是防水处理各有不同，耐黄变尼龙油墨可能对某些防水尼龙布（如：表面镀银布）附着力较差，所以在使用时要特别注意进行严格的产前测试。

5、印刷耐黄变尼龙油墨时，为了提高附着力可加入适量（5%-8%）9108硬化剂提高油墨的附着力，加入硬化剂的油墨请在8小时内用完，否则油墨可能结块报废。

联系人：安雨生 手机:18003033578

TEL:0752-7387066 FAX:0752-7387099

商务QQ:1264855200 网址：<http://www.ybq222.icoc.cc>