

LCP美国杜邦6130L物性表说明

产品名称	LCP美国杜邦6130L物性表说明
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	34.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:6130L 加工级别:注塑成型
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

LCP美国杜邦6130L物性表说明基本性能	额定值	单位	
密度	1620	Kg/m	
机械性能	额定值	单位	
弯曲模量 (2.0mm,23 ° C(73F))	12500	MPa	
拉伸模量 (1.0mm,23 ° C(73F))	16700	MPa	
断裂应变 (4.0mm,23 ° C(73F))	1.8	%	
弯曲模量 (1.0mm,23 ° C(73F))	16200	MPa	
拉伸模量 (2.0mm,23 ° C(73F))	15300	MPa	
断裂应力 (2.0mm,23 ° C(73F))	150	MPa	ISO 527-1,2
弯曲强度 (4.0mm,23 ° C(73F))	167	MPa	ISO 178
弯曲模量 (4.0mm,23 ° C(73F))	12000	MPa	ISO 178
断裂应力 (1.0mm,23 ° C(73F))	180	MPa	ISO 527-1,2
断裂应变			ISO 527-1,2
(1.0mm,23 ° C(73F))	1.9	%	
(2.0mm,23 ° C(73F))	2.2	%	ISO 527-1,2
断裂应力 (4.0mm,23 ° C(73F))	130	MPa	ISO 527-1,2
热性能	额定值	测试方法	
模压温度范围	90		
解链温度范围	350-360		
熔体温度	335		ISO 3146-C
干燥温度	130		

现货代理供应：LCP美国杜邦6130L-BK010

现货代理供应：LCP美国杜邦6330-BK010

现货代理供应：LCP美国杜邦6130L

现货代理供应：LCP美国杜邦6130L-WT010

现货代理供应：LCP美国杜邦6130L-NC010

现货代理供应：LCP美国杜邦6130

现货代理供应：LCP美国杜邦7130

现货代理供应：LCP美国杜邦6130LX-BK010

现货代理供应：LCP美国杜邦6130LX-WT010

现货代理供应：LCP美国杜邦6330

现货代理供应：LCP美国杜邦5130L

现货代理供应：LCP美国杜邦5130L BK

现货代理供应：LCP美国杜邦5145L BK

现货代理供应：LCP美国杜邦7130L BK010

现货代理供应：LCP美国杜邦6130 BK

现货代理供应：LCP美国杜邦6244 BK010

现货代理供应：LCP美国杜邦5244L