

## 电极糊\*（%）THD1（目）

产品名称	电极糊*（%）THD1（目）
公司名称	徐州市宏基电极制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	固定碳:*（%） 规格:THD1（目） 牌号:HJ
公司地址	徐州市淮海东路128号
联系电话	0516-83730561

## 产品详情

固定碳	*（%）	规格	THD1（目）
牌号	HJ	水分	-（%）
膨胀度	-（倍）	筛上物粒度	-（%）
灰分	5.0	挥发分	12.0-15.5（%）
筛下物粒度	-（%）		

电极糊是供给铁合金炉，电石炉作消耗性导电材料的自焙电极，通过电流产生热量使之焙烧成为导电电极用于冶炼。

规格和指标：

1.1号糊：灰分5.0%以下，

挥发份 12.0%-15.5%，

抗压强度17.0mpa以上，

电阻率68 μ m以下，

体积密度1.36g/cm<sup>3</sup>以上。

2.2号糊：灰分6.0%以下，

挥发份 12.0%-15.5%，

抗压强度15.7mpa以上，

电阻率 $75\ \mu\ \text{m}$ 以下，

体积密度 $1.36\text{g}/\text{cm}^3$ 以上。

3. 3号糊：灰分 $7.0\%$ 以下，

挥发份 $9.5\%-13.5\%$ ，

抗压强度 $19.6\text{mpa}$ 以上，

电阻率 $80\ \mu\ \text{m}$ 以下，

体积密度 $1.36\text{g}/\text{cm}^3$ 以上。

4. 4号糊：灰分 $9.0\%$ 以下，

挥发份 $11.5\%-15.5\%$ ，

抗压强度 $19.6\text{mpa}$ 以上，

电阻率 $90\ \mu\ \text{m}$ 以下，

体积密度 $1.36\text{g}/\text{cm}^3$ 以上。

5. 5号糊：灰分 $11.0\%$ 以下，

挥发份 $11.5\%-15.5\%$ ，

抗压强度 $19.6\text{mpa}$ 以上，

电阻率 $90\ \mu\ \text{m}$ 以下，

体积密度 $1.36\text{g}/\text{cm}^3$ 以上。