

建筑、建材/建筑用粘合剂/其他建筑用粘合剂

产品名称	建筑、建材/建筑用粘合剂/其他建筑用粘合剂
公司名称	湛江市大鹏市政改造补强有限公司有限公司
价格	38.00/个
规格参数	材质:植筋胶 产地:广东 规格:360ML
公司地址	中国广东湛江市霞山区 广东省肇庆市端州区新城市广场
联系电话	86 0759 13542021637 13542021637

产品详情

材质	植筋胶	产地	广东
规格	360ML	功能	1、建筑结构补强建筑物 框架植筋 剪力墙植筋；2 、桥梁扩建加固混凝土路 面修复；3、 ；4、幕墙支 架固定钢结构与砼的锚固 连接；5、设备基础固定 高架道路隔音板
抗压强度	超强	品牌	供应湛江植筋注射式植筋 胶
适用范围	建筑、建材/建筑用粘合剂 /其他建筑用粘合剂		

产品简介

“ 琥固珀 ” 注射式高强植筋胶是双组分改性环氧结构胶，使用时，在专用注射枪的作用下，两种组分在静态混合器中充分混合注入孔内，方便、简单。

产品特点

1、抗震性能良好；

- 2、耐酸碱、耐高温、耐老化；
- 3、操作简单、施工快速方便；
- 4、耐热性能良好、常温下无蠕变；
- 5、耐水渍，在潮湿的环境中长期负荷稳定。

应用优点

- 1、锚固力强，形同预埋；
- 2、适用于所有建筑基材；
- 3、无膨胀应力，边距间距小；
- 4、安装快捷，凝固迅速，节省施工时间；
- 5、硬塑包装，未用完的胶可再次使用，不浪费。操作流程

- 1、钻孔：深度一般为钢筋直径10~20d左右，直径大于钢筋4~8mm。
- 2、清孔：清除混凝土内的粉末(三刷三吹)。
- 3、钢筋处理：钢筋表面杂物清理、除锈。
- 4、注胶：用注胶枪将胶从孔底部注入，胶量占孔深2/3。
- 5、植筋(锚固)：将钢筋或螺栓同方向慢慢转动插入孔内，固化后进入下道工序。

性能参数性能项目性能要求实验方法标准

a级胶gb/t2568

胶体性能劈裂抗拉强度(mpa) 8.5

抗弯强度(mpa) 50

抗压强度(mpa) 60gb/t2569

粘结能力钢—钢(钢套筒法)拉伸抗剪强度标准值(mpa) 16混凝土结构与设计规范

约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘接强度(mpa)c30 25l=150mm 11混凝土结构与设计规范

c60 25l=125mm 17

不挥发物含量(固体含量)(%) 99gb/t2793

注：表中各项性能指标，除标有强度标准之外，均为平均值。

