

# 正邦包装纸箱的内定检验标准

产品名称	正邦包装纸箱的内定检验标准
公司名称	正邦检测设备（东莞）公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇京山第三工业区
联系电话	0769-82232035 13602397570

## 产品详情

[正邦包装纸箱的内定检验标准](#)

专业创造

价值，正邦铸就精

品！本公司专业生产、销售：纸箱抗

压试验机 | 破裂强度试验机 |

[纸箱包装测试仪器](#) | [印刷品检测仪器](#) | [环境试验设备](#) | [拉压力测试机](#) | [家具检测设备](#) |

[ISTA测试仪器](#) | [甲醛气候箱](#) | [太阳能光伏组件试验箱](#) | [办公家具测试设备](#) 欢迎来电！

感官指标：

1刷麦须符合公司设计策划要求。

2钉合瓦楞纸箱使用带有镀层的低碳钢遍丝，遍丝不应有锈斑、剥落、龟裂或其他使用上的缺陷。

3箱面印刷图字清晰，深浅一致，位置准确。

4纸箱接头钉合搭接舌边宽度为35~50mm，金属钉应沿搭接部分中线订合，采用斜钉（或与纸箱立边成45度角）或横钉，箱钉应排列整齐、均匀，单排钉距不大于80mm，钉距均匀，头尾钉距底面压痕边浅不大于20mm，钉合接缝应钉牢、钉透，不得有翘钉、叠钉，不转角等缺陷；内贴纸必须粘贴完全，不得脱落、露钉。

5瓦楞纸箱压痕浅宽，单瓦楞 12mm，双瓦楞 17mm，折线居中不得有破裂，箱壁不允许有多余的压痕线。

6单、双瓦楞纸箱经开合180度往复5次，内外不得有裂缝。

7表面须涂防潮油的必须均匀，洒水后不得出现潮湿点。

#### 理化指标

1水分：11% ± 3%

2规格尺寸，以标识内径测量，偏差总和：单瓦楞 ± 4mm 双瓦楞 ± 6mm

3耐压：综合尺寸 600mm :75千克力、30分钟