

水性脂肪族聚氨酯面漆

产品名称	水性脂肪族聚氨酯面漆
公司名称	四川祥和涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川成都高新区创业路49号
联系电话	13980689091

产品详情

水性脂肪族聚氨酯面漆

产品简介以进口水性丙烯酸树脂和固化剂、耐候性颜料、助剂经精加工而成的水性双组份聚氨酯面漆。该涂料涂层颜色鲜艳、光亮丰满耐黄变、颜色多样。产品保光保色性佳；涂膜坚韧、干燥速度快、具有良好的耐磨性和耐冲击性；配套环氧防腐类底漆后具有良好的防护性、装饰性和耐候性。

主要用途该产品配配套环氧防腐底漆，可以作为较高腐蚀级别环境下的工业领域用面漆，推荐用于各种长效防腐要求的产品如车辆面漆、潮湿条件下的桥梁钢结构、石化行业钢结构及设备、管线、储罐、大型场馆钢结构、机场、船舶、港口机械等设备设施的防护和装饰。

常规参数

项目	技术指标	试验方法	项目	技术指标	试
颜色外观	各色	目测	VOC g/L	150	GB/T
固体含量	45%	GB/T1725-2007	理论涂布率	6m ² /kg(50um)	GB/
干燥时间	表干： 1h	GB/T1728-1979	硬度	H	GB/
	实干： 24h	冲击/kg·cm	50	GB/T1732-1993	
柔韧性/mm	1	GB/T1731-1993	附着力/级	1	GB/
耐水性（配套）	600h不起泡，不生锈	GB/T 9274-1988	耐盐雾性（配套）	800h	GB/
耐老化性（配套）	800h失光、变色 1级	GB/T1865-2009	混合使用期	2h	GB/

组分配比双组分产品，组分详细配比情况请参照产品包装说明

施工条件配套底漆以环氧防锈漆为主，也可以用于其他防腐防锈底漆上作为过渡涂层。施工及干燥期间

相对湿度不大于75%。注：未达到施工条件的可通过升温基材，通风，加热等方式进行改善。表面处理不建议直接涂刷于钢材表面。被涂物表面应彻底干燥，无油污、无灰尘等杂质。施工方式：

空气喷涂	推荐喷嘴口径1.0~3.0mm，喷嘴处漆液压力 0.4-0.6MPa
无气喷涂	推荐喷嘴口径0.38-0.53mm
辊涂/刷涂	推荐于小范围适用

稀释剂清水，用量 15%。推荐膜厚单道干膜30-50 μm （湿膜8-120 μm ）

储存运输按非危险化学品进行储存运输。储存温度5 -40 ，储存于阴凉通风处，有效贮存期为6个月，超过贮存期的产品，需经检验合格后方可使用。