

电子灌封胶，环氧树脂AB胶电源模块灌封胶阻燃灌封胶耐高温灌封

产品名称	电子灌封胶，环氧树脂AB胶电源模块灌封胶阻燃灌封胶耐高温灌封
公司名称	石家庄利鼎电子材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	石家庄高新区湘江道319号026-502
联系电话	86-031180660330 18032162727

产品详情

石家庄利鼎电子材料有限公司 无溶剂环氧树脂灌封胶202A/202B

本产品适用于电缆接头、汽车、农用车、摩托车的点火器、调压器及单向交流电机、汇流条、电容器、固态继电器、滤波器、互感器及其他电器和电子零件的绝缘灌封。

一、外观及特性: 项目 202A 202B 黏度(40oC cps) 5200 38 比重(25oC) 1.3 0.98
颜色 黑色粘稠液体 (也可指定) 棕红色透明液体

二、使用方法: A:B=4:1 (重量比) 将A、B料按比例4:1混合均匀灌封即可; 如果A料黏度高, 可以在60 oC左右预热。如气泡较多, 可以真空脱泡后灌封。三、固化条件: 室温下8小时或者60oC × 4小时或者80oC × 0.5小时 四、可使用时间: 室温下1-2小时。

五、202A/202B之固化物性能(25oC下测试): 项目 测试方法 数值 体积电阻率(.cm) GB1410-1989
1.0 × 10¹² 表面电阻率() GB1410-1989 1.0 × 10¹⁴ 电器强度(KV/mm) GB/T1408.1-1999 20
剪切强度 (Kg/cm²) GB7124-1986 80 阻燃性 (级) GB4609F V-0

说明: 本产品检测制样时, 固化工艺: 60oC × 4h

注意: 请严格按照重量配比, 否则可能出现不固化等现象。 地址: 石家庄市经济技术开发区海南路39号
电话: 15333210527 王彦强 在线QQ:510682306