植筋胶，注射式植筋胶，植筋胶价格植筋胶厂家

产品名称	植筋胶，注射式植筋胶，植筋胶价格植筋胶厂家
公司名称	石家庄利鼎电子材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	石家庄高新区湘江道319号026-502
联系电话	86-031180660330 18032162727

产品详情

石家庄利鼎电子材料有限公司 结构加固补强材料---植筋胶 使用说明书

一.产品特点：植筋胶为100%固含量、双组份、内聚反应型结构补强材料。A组份和B组份本别储存，使用时按照A组份：B组份=3：1的比例充分混合均匀即可。具有不影响建筑物使用空间，不改变结构件外型，连接处受力均匀，内聚、粘结和剪切强度较高，耐老化，其疲劳性能优良等特点。在同一工程中，根据施工习惯粘钢胶和植筋胶具有相互通用性。种类齐全，特有低温(-5 ~~~~ -10°C)情况下可固化的冬期结构胶，保证冬季正常施工。 二.产品用途：建筑结构胶为触变型，状态较稠。可用于梁、柱钢筋上“ 生根 ”，后加埋件等以混凝土、岩石、砖砌体为基体的隐蔽工程锚固。广泛应用于混凝土内留置圈梁钢筋、砌体锚固筋、幕墙埋件、设备基础螺栓固定等。 三.主要技术性能指标：

组份 A、B双组分 推荐比例（重量） A：B=3：1 使用温度（°C） —10—-55°C
操作时间（min） 20~60 固化时间（20°C h） 3~24 耐水性（h/剪切Mpa） 1500/>14
钢筋锚固深度 15D(D:钢筋直径)
该产品各项性能指标均符合《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）中A级胶要求.

四.工艺流程：定位→钻孔→清孔→钢筋除锈→锚固胶配制→注胶→植筋 固化养护→ 检验 五.使用说明：
1. 配胶：现将建筑结构胶的A、B两组份分别搅匀后，再按照A组份：B组份=3：1（重量比）的比例混合搅拌均匀，即可使用。 2. 植筋锚固：将钢筋栽入部分表面和孔洞清理干净并干燥，在钢筋栽入部分涂胶并在孔洞内放入适量的胶后，将钢筋插入孔洞内即可 3. 固化：本品适宜在60°C以下施工环境使用，常温下初凝时间2~6小时。常温一天完全固化，可在负温、潮湿环境下固化，固化时间稍延长。
六.施工要点： 1.孔内必须洁净，有水或粉尘都会影响锚固质量。
2.确定合理的锚固参数，例如钻孔直径、深度等。 3.固化未充分前禁止撞动钢筋。
4.使用前勿将植筋胶A、B料混合，混合均匀后应立即放入孔内。 七.注意事项： 1。
温度较低时，要将A、B组份在60-80°C的温水锅（桶）中温化，以降低其粘度。 2。
A、B组份要分别用容器取得，先取A组3份放入准备好的容器中，再取B组1份放入，搅拌均匀。
八.包装贮存： 1. 本品包装规格为：双组份（15公斤+5公斤/组或者30公斤+10公斤/组） 2.
本品密封贮存在阴凉、干燥通风的环境中，使用期限为2年。 九.特别声明：本公司产品为100%固含量改性环氧树脂及配套固化剂生产加工而成，没有任何刺激性气味，纯环保，无公害。触变程度高，坚决不流挂。并可要求定制相应的其他品种的不同要求的植筋胶。

********** 联系方式：王彦强 15333210527 在线QQ：510682306