

石材干挂胶，石材粘接胶大理石修补胶，石材修补胶

产品名称	石材干挂胶，石材粘接胶大理石修补胶，石材修补胶
公司名称	石家庄利鼎电子材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	石家庄高新区湘江道319号026-502
联系电话	86-031180660330 18032162727

产品详情

该胶高触变性，可操作性好，侧面涂胶基本不流淌，耐老化、抗冻融，无溶剂不渗油。

本公司干挂胶各项技术指标均满足《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001》的要求。

石材干挂胶用途：(1)石材的干粘施工，地板砖、墙砖的粘贴；(2)幕墙框架与主体结构的生根锚固；(3)石材与金属挂件的粘结；(4)石材局部破损的修补。基本特性 组分 A、B双组分

重量配合比 A：B=1：1

外观 A：淡黄色糊状物；B：灰白色糊状物。混合均匀后灰色糊状物（颜色可根据用户需要调整）

密度（g/cm³，25℃）1.75 抗压强度（MPa）74；（GB/T2569）

弯曲弹性模量（MPa）3550；（GB/T2570）冲击强度（kJ/m²）4.3 注意事项

直接接触,A、B组分对皮肤有轻微刺激性,但对眼睛有重度刺激性。混合固化后为实际无毒级材料。

操作性能 凝胶时间（150克，25℃）45分钟 薄膜干燥时间（25℃）360分钟

粘接性能（25℃ 固化72小时，25℃ 测试）钢-钢正拉粘接强度（MPa）>30（30-40）；（GB/T6329）

钢-钢剪切粘接强度（MPa）>15（15-22）；（GB/T7124）钢

-混凝土(C60)正拉粘接强度 混凝土破坏；（CECS146:2003附录A）

耐老化性能（25℃ 固化）压剪强度（MPa）石材-石材 标准条件48h >10 浸水168h >7

热处理80℃，168h >7 冻融循环50次 >7 石材-不锈钢 标准条件48h >10

包装：5kg/桶，10kg/桶，15kg/桶，25kg/桶 特别声明：本公司产品为100%固含量改性环氧树脂及配套固化剂生产加工而成，没有任何刺激性气味，纯环保，无公害。触变程度高，坚决不流挂。并可以根据可以要求定制相应的其他品种的不同要求的植筋胶。

***** 联系方式：

王彦强 15333210527 在线QQ：510682306 地址：石家庄市经济技术开发区海南路39号