

# 水泥地面找平胶混凝土修补胶碳纤维找平胶

产品名称	水泥地面找平胶混凝土修补胶碳纤维找平胶
公司名称	石家庄利鼎电子材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	石家庄高新区湘江道319号026-502
联系电话	86-031180660330 18032162727

## 产品详情

当混凝土表面不够平整时，要用找平胶修复，以便使碳纤维布能够平直的粘贴在混凝土表面。本公司专业生产的找平胶粘度适中，便于涂刮、强度高。一、产品用途 主要用于补平粘贴碳纤维的混凝土结构基层表面。高粘度腻子状，粘结力强，抗交变载性能优良，具有优异的机械性能、良好的韧性、耐磨损、防腐蚀、防水。二、技术指标 符合GB50367-2006标准的技术指标要求。

性能项目 性能要求（与A级胶匹配） 检验结果 单项评定

胶体性能 胶体抗拉强度（Mpa） 30 48 合格

胶体抗弯强度（Mpa） 40且不得呈脆性(碎裂状)破坏 56, 且不呈脆性(碎裂状)破坏 合格

与混凝土的正拉粘结强度（Mpa） 2.5,且为混凝土内聚破坏 3.2,且为混凝土内聚破坏 合格

备注：1. 与混凝土的正拉粘接强度试验中，均为混凝土块破坏。 2.

混凝土强度等级：C50. 3. 制样配比：A:B=2：1（W/W）

三、使用方法及注意事项 1、找平胶A、B在储运过程如产生沉淀，请在使用前用手电钻分别搅拌均匀。

2、将找平胶A组份：B组份 = 2：1 的比例混合搅拌均匀后使用。 3、该产品密度为1.40~1.50g/cm<sup>3</sup>(固化物)，混合后可使用时间约20~60分钟（23℃）。初凝胶时间约1.5~6小时。 四、包装储存

1、本产品包装为A6.6kg+B3.4kg/组。

2、本品可储存在5℃——40℃ 以下的环境温度中，保质期9个月。

3、本品储存时应远离明火、加热装置等。

\*\*\*\*\*

联系方式：王彦强 15333210527 在线QQ：510682306