

东莞市盐雾试验测试，金属材料可靠性能检测，服务周到

产品名称	东莞市盐雾试验测试，金属材料可靠性能检测，服务周到
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司
价格	150.00/件
规格参数	检测类型:委托检测 收费标准:电议 服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆，中山
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼第7层
联系电话	132****2174 132****2174

产品详情

东莞市盐雾试验测试，金属材料可靠性能检测，服务周到

人工模拟盐雾测试方式

- 1、中性盐雾试验(NSS试验)。
- 2、醋酸盐雾试验。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。
- 3、铜盐加速醋酸盐雾试验。它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。
- 4、交变盐雾试验。

盐雾测试流程

- 1、首先联系我们华谨检测盐雾测试负责人。
- 2、确认盐雾测试条件及测试标准。
- 3、确认可以测试后，客户填写盐雾测试申请表，签订服务合同。
- 4、客户邮寄盐雾测试样品。
- 5、客户支付盐雾测试款项。

5、华谨实验室收到盐雾测试样品进行测试。

6、盐雾测试完成后，出具盐雾测试正式报告。

醋酸盐雾试验（ASS试验）是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸，使溶液的PH值降为3左右，溶液变成酸性，*后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。醋酸盐雾试验（ASS试验）是针对在城市大气中行驶的汽车等镀件，为了缩短实验时间，在盐溶液中加入酸（乙酸）。它适用于各种无机及有镀层和涂层、黑色及有色金色，如铜 - 镍 - 铬镀层、镍 - 铬镀层、铝的阳极氧化膜等。除溶液配制与中性盐雾试验不同外，其它均相同。

标准： ASTM G85-11 annex A GB/T 10125-2012 ISO 9227-2012
BS EN ISO 9227-2012 JIS Z 2371:2015 QB/T 3827-1999 GB/T 28416-2012
BS ISO 21207-2015

条件： 1.盐雾箱内温度为 35 ± 2 。

2.盐雾沉降速度经24h喷雾后每80cm²面积上为1 ~ 2mL/h，氯化钠浓度为 50 ± 10 g/L，PH值为3.1 ~ 3.3。

3.已经使用过的喷雾溶液不得再使用。

试样要求：

1.试样的类型、数量、形状和尺寸应根据被试覆盖层或产品标准的要求而定。若无标准，可双方协定。

2.试验前试样必须充分清洗，清洗方法视试样表面状况和污物性质而定，不能使用会侵蚀试样表面的磨料和溶剂。试样洗净后须避免沾污。 3.如果试样是从工件上切割下来的，不得损坏切割区附近的覆盖层。除另有规定外，必须用适当的覆盖层如油漆、石蜡或粘结胶带等对切割区进行保护。