

# 广州建筑砂石料检测 机制砂含泥量检测

产品名称	广州建筑砂石料检测 机制砂含泥量检测
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

### 建筑砂石料检测 机制砂含泥量检测

什么是机制砂颗粒级配和细度模数？颗粒级配：指颗粒各粒径的搭配比例。细度模数：反映机制砂颗粒粗细程度的技术指标。细度模数越大，表示砂子越粗。机制砂的规格按细度模数（ $M_x$ ）分为粗、中、细、特细四种，其中：1）粗砂的细度模数为：3.7—3.1，平均粒径为0.5mm以上；2）中砂的细度模数为：3.0—2.3，平均粒径为0.5mm—0.35mm；3）细砂的细度模数为：2.2—1.6，平均粒径为0.35mm—0.25mm；4）特细砂的细度模数为：1.5—0.7，平均粒径为0.25mm以下。

10、机制砂颗粒级配指标非常关键，通过哪些方式调整？机制砂颗粒级配可以通过调整进料级配、进料量、破碎机转速、筛网尺寸等方面来实现。

11、什么是针、片状颗粒？凡是机制砂颗粒的长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径2.4倍者为针状颗粒；厚度小于平均粒径0.4倍者为片状颗粒。其中平均粒径是指该粒级上、下限粒径的平均值。

12、什么是机制砂石粉，石粉含量有什么要求？石粉是指机制砂中粒径小于 $75\mu\text{m}$ 的成分与被加工母岩相同的颗粒。一般普通混凝土要求石粉含量小于10%，高强混凝土要求小于5%。

13、何为砂石骨料？砂石骨料是建设工程中砂、卵（砾）石、碎石、块石、料石等材料的统称。粒径大于4.75mm的骨料称为粗骨料，即我们常说的石子或碎石；粒径小于4.75mm的骨料称为细骨料，又称为砂或机制砂。砂石骨料是建设工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。

14、机制砂生产工艺有哪些？1）根据石粉分离方式，可分为“湿法制砂”、“干法制砂”以及“半干法制砂”；2）根据工艺流程，可分为“单独制砂”和“联合制砂”。3）根据结构形式，可分为“平面式制砂”和“楼式制砂”。