

SH-8301SAVS系列GPS银浆

产品名称	SH-8301SAVS系列GPS银浆
公司名称	上海怡上电子科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	EISHO:eisho SAVS55:SAVS55 上海:上海
公司地址	上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号21幢808室1
联系电话	021-37786170 18013287894

产品详情

应用领域 (Application Field) :

SH-8301SAVS 系列为GPS银浆，适用于 GPS 天线，压电陶瓷表面的金属化银浆。

特点 (Features) :

表面银亮

附着力，可焊耐旱性优异

印刷性能良好

绿色环保，不含铅、镉

技术指标 (Features) :

型号	烧结温度()	固含量 (%)	粘度 (kcp.s)	细度 (50%刻痕线)
SH-8301SAVS50L	825 ± 35	49~59	30~50	< 10m
SH-8301SAVS55	825 ± 35	54~64	60~ 120	< 10m
SH-8301SAVS65L	825 ± 35	64~74	30~50	< 10m
SH-8301SAVS75L	825 ± 35	74~86	40~70	< 10m

注：粘度检测条件为：Brookfield HBT, 转子 SC4- 14#,
10RPM, 容器为 SC4-6 , 温度 25 ± 0.5 ; 以上指

标可根据客户特殊要求制定。

建议工艺 (Suggest Process) :

搅拌：使用前搅拌 10min 以上 ,

筛印：200~325 目不锈钢丝网或尼龙丝网

干燥：120~ 180 保温 10min

排胶：350 10~ 15min , 通风良好使**相分解

烧结：链式隧道炉或马弗炉 825 ± 35 10~

15min(较高温度)

储存：-5 ~5 下密封储存 6 个月

包装：1000g/2000g/罐