

# PP 韩国乐天化学 JM-375 流动性高

产品名称	PP 韩国乐天化学 JM-375 流动性高
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:JM-375 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

特性

Block Copolymer ;可控流变 ;良好的加工性能 ;良好的强度 ;良好抗撞击性 ;流动性高  
用途

工业应用 ;汽车领域的应用  
RoHS 合规性

RoHS 合规  
加工方法

注射成型  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度 / 比重

0.900

g/cm

ASTM D792  
熔流率 ( 熔体流动速率 ) ( 230 ° C/2.16 kg)

45

g/10 min

ASTM D1238

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度

屈服

25.0

MPa

ASTM D638

屈服

24.0

MPa

ISO 527-2

伸长率 (断裂)

< 100

%

ASTM D638

弯曲模量

1270

MPa

ISO 178

弯曲模量

1470

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度

-10 ° C

29

J/m

ISO 180

23 ° C

64

J/m

ISO 180

23 ° C

74

J/m

ASTM D256

-10 ° C

34

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度

0.45 MPa, 未退火

105

ISO 75-2/B

0.45 MPa, 未退火

125

ASTM D648