

# 广州坚镁特AT-708氯丁胶乳防水胶生产厂家

产品名称	广州坚镁特AT-708氯丁胶乳防水胶生产厂家
公司名称	广州坚镁特化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂西路212号8802室
联系电话	86-02028983171 18902308203

## 产品详情

广州坚镁特AT-708氯丁胶乳防水胶生产厂家

AT-708氯丁胶乳防水胶

### 一、产品介绍

氯丁胶乳防水砂浆是由氯丁胶乳防水胶与水泥砂浆拌制而成。氯丁胶乳防水胶（又名氯丁胶乳砂浆防水剂）是由阳离子氯丁橡胶乳液及有关助剂组成。它与砂、普通水泥或特种水泥配制成聚合物水泥砂浆，通过喷涂或手工涂抹的方法，在混凝土表面形成坚固的防渗水泥砂浆层，属刚韧性防水材料。

### 二、产品特点

- 1.施工方便，可在潮湿基面进行施工。
- 2.具有一定弹性，综合性能优越。在养护的过程中析出胶乳包裹水泥砂浆颗粒，胶粒填充其空隙，增加密实度，使水分及腐蚀介质难以渗入。因此，氯丁胶乳防水砂浆具有良好的耐腐蚀性、耐水性和抗渗性，且抗折强度高。
- 3.粘结力比普通水泥砂浆高2~3倍，抗折强度比普通水泥砂浆高2倍以上，所以该砂浆抗裂性能更好。

### 三、适用范围

适用于工业和民用建筑，人防、地下工程及水利水电工程的防水，粘结补强和加固处理及防腐衬砌，如地下室的内外墙、厕浴间、大坝的防渗面板、渠道、渡槽、桥面、地面游泳池、净水池、筒仓。

## 四、技术指标

执行国家标准JC/T984-2005《聚合物水泥防水砂浆》标准。

## 五、使用方法 1.材料选用

氯丁胶乳防水胶是由A、B两组份组成，施工时配合使用。比例为A：B=1：1（重量比），混合后要充分搅拌均匀。水泥应采用42.5R以上的普通硅酸盐水泥，如果在微渗水的场合，则可采用其他特种水泥，但要现场试配后方可使用。砂采用不含超过有害量的铁、盐、土、灰尘和其他有机物的干燥天然幼砂，砂粒径 1.0mm。

### 2.使用配比

1) 氯丁胶乳防水素浆：水泥：A料：B料=0.5：0.5：0.5（重量比）

2) 氯丁胶乳防水砂浆配方1：水泥：细沙：A料：B料=1：1（或1.5）：0.3：0.2（重量比）

一般底层采用的灰砂比为1：1；面层为1：1.5

3) 氯丁胶乳防水砂浆配方2：水泥：中砂：A料：B料=1：2：0.3：0.2（重量比）

调制砂浆时，适量添加水。

### 3.基面处理

将基面清理干净，找平，保持无裂缝、无松动；阴阳角做成圆弧角；将尖锐的地方磨平。施工前5分钟湿润基面，配制氯丁胶乳防水素浆，在基面表面涂约1mm厚的底层素浆。

### 4.防水层施工

配制好防水砂浆，进行铺抹；

### 5.防水层养护

保持湿润，进行养护。

## 六、注意事项

1.配制好的砂浆一般在30分钟左右时间内用完。当出现凝胶时，不再使用。

2.施工温度适宜5～45摄氏度，施工时保证空气流通。

3.施工后两天内，注意防雨淋、强晒或冰冻；工具及设备使用后请即用水清洗。

## 七、包装及储存

100公斤/套（50公斤A料+50公斤B料）；放置阴凉处，保质期12个月。