

# PP 韩国乐天化学 JI-360 高强度 ;良好抗撞击性

产品名称	PP 韩国乐天化学 JI-360 高强度 ;良好抗撞击性
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:JI-360 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

特性

Block Copolymer ;高强度 ;良好抗撞击性 ;耐低温冲击  
用途

工业应用 ;汽车领域的应用  
RoHS 合规性

RoHS 合规  
加工方法

注射成型  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度 / 比重

0.900

g/cm

ASTM D792  
熔流率 ( 熔体流动速率 ) ( 230 ° C/2.16 kg)

18

g/10 min

ASTM D1238

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度

屈服

26.5

MPa

ASTM D638

屈服

25.0

MPa

ISO 527-2

伸长率 (断裂)

> 100

%

ASTM D638

弯曲模量

1080

MPa

ISO 178

弯曲模量

1270

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度

-10 ° C

25

J/m

ISO 180

23 ° C

69

J/m

ASTM D256

-10 ° C

29

J/m

ASTM D256

23 ° C

64

J/m

ISO 180

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度

0.45 MPa, 未退火

85.0

ISO 75-2/B

0.45 MPa, 未退火

105

ASTM D648  
可燃性

额定值

测试方法  
UL 阻燃等级

HB

UL 94