

# 防静电PC+ABS沙比克

产品名称	防静电PC+ABS沙比克
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	42.00/件
规格参数	品牌:防静电PC+ABS导电和电磁波干扰 型号:N30009 沙伯基础:沙比克
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

由 SABIC 提供

产品说明：

LNP \* STAT-LOY \* N30009是一种基于PC + ABS混合树脂的化合物。此材料的新增功能包括：防静电，阻燃剂。

我的工具箱

[添加收藏](#)

[添加对比](#)

[寻找相似](#)

资料下载：

下载PDF

总体  
材料状态

已商用：当前有效  
UL 黄卡 1

E121562-101344698  
搜索 UL 黄卡

SABIC LNP STAT-LOY Compound  
供货地区

北美洲 ;拉丁美洲  
添加剂

抗静电性  
特性

抗静电性 ;阻燃性  
用途

Rail Applications ;电气/电子应用领域 ;电子显示器  
加工方法

注射成型  
Also Available In

Asia Pacific Europe  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度 / 比重

1.26

g/cm

ASTM D792  
收缩率  
横向流动 : 24小时

0.53到0.65

%

ASTM D955  
流动 : 24小时

0.53到0.65

%

ASTM D955  
机械性能

额定值

单位制

测试方法  
拉伸模量 2

2150

MPa

ASTM D638  
抗张强度  
屈服

55.0

MPa

ASTM D638  
断裂

49.0

MPa

ASTM D638  
伸长率  
屈服

5.0

%

ASTM D638  
断裂

100

%

ASTM D638  
弯曲模量

2150

MPa

ASTM D790

弯曲强度

84.0

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

640

J/m

ASTM D256

装有测量仪表的落镖冲击 (23 ° C, Energy at Peak)

38.0

J

ASTM D3763

可燃性

额定值

单位制

测试方法

UL 阻燃等级 (1.5 mm, Testing by SABIC)

V-0

UL 94

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm)

100

ASTM D648

电气性能

额定值

单位制

测试方法

表面电阻率

1.0E10到1.0E12

ohms

ASTM D257

注射

额定值

单位制

干燥温度

80

干燥时间

4.0

hour

建议的大水分含量

0.020

%

料筒后部温度

200到210

料筒中部温度

210到220

料筒前部温度

220到230

加工（熔体）温度

200到230

模具温度

40到55

背压

0.2到0.3

MPa

螺杆转速

30到60

rpm

导电 防静电铁氟龙

PC/ABS合金用抗静电剂

播报文章

