

# 耐盐雾试验机 盐雾试验机 苏州中新研公司

产品名称	耐盐雾试验机 盐雾试验机 苏州中新研公司
公司名称	中新研（苏州）检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区富春江路1377号
联系电话	17521578699 17521578699

## 产品详情

盐雾试验机技术指标：

I 内箱尺寸：900\*600\*500mm (W\*D\*H)

I 外箱尺寸约：约 1460\*860\*1200mm (W\*D\*H)

I 试验室温度：35 ~ 50 （注：盐雾试验主要分为NSS中性盐雾试验，AASS乙i酸盐雾试验，盐雾试验机注意事项，CASS铜加速乙i酸盐雾试验）

I NSS中性盐雾试验：试验室温度设置35，空气饱和桶温度设备47。然后将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中，浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整，配制好的溶液需经过滤后方可使用

人工模拟盐雾试验又包括中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验。

(1) 中性盐雾试验 (NSS试验) 是出现 \*早目前应用领域 \*广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液，溶液PH值调在中性范围 (6~7) 作为喷雾用的溶液。试验温度均取35，要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm<sup>2</sup>.h之间。

(2) 醋酸盐雾试验 (ASS试验) 是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸，使溶液的PH值降为3左右，溶液变成酸性，\*后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快i3倍左右。

(3) 铜盐加速醋酸盐雾试验 (CASS试验) 是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验，盐雾试验机，试验温度为50，盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜，强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的

8倍。

## 盐雾试验机安装流程

**连接管道：**将盐液罐、压缩空气罐等管道连接到主机上，注意管道连接的紧固。

**安装加湿器：**根据设备要求，耐盐雾试验机，选择合适的加湿器，并将其安装在主机上。

**连接电源和水源：**将电源和水源连接到主机上，注意连接的紧固和安全。

**调试和检测：**对设备进行调试和检测，确保设备能够正常工作。

需要注意的是，在安装过程中要注意安全和设备的保护，避免损坏设备或影响测试结果的准确性。建议在安装过程中咨询人员的指导和帮助。

耐盐雾试验机-盐雾试验机-苏州中新研公司由中新研（苏州）检测仪器有限公司提供。中新研（苏州）检测仪器有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。中新研带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！