

# 专业生产黑豹防水，黑豹防水材料，黑豹防水涂料，防水涂料。

产品名称	专业生产黑豹防水，黑豹防水材料，黑豹防水涂料，防水涂料。
公司名称	深圳市金黑豹防水材料有限公司
价格	280.00/桶
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道工业西路5号魅力印象大厦首层
联系电话	86-075581755778 15813861962

## 产品详情

### 金黑豹JS-II型

[聚合物水泥防水涂料是采用建筑专用聚合物乳胶为主要原料，配以多种助剂精制而成的防水乳胶，配合一定比例的普通硅酸盐水泥复合而成的新一代环保防水涂料，涂刷在基面上可形成高强柔韧的防水涂膜。](#)

### 产品特点

- 1、具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性。
- 2、能在潮湿、干燥的多种材质基面上施工。
- 3、无毒、无味、无污染、施工简单、工期短。
- 4、在立面、斜面上施工不流淌。

### 适用范围

适用于各种屋面、地下室、厨房、卫生间、阳台、窗台、水池、游泳池及内外墙防水工程和室内地面防潮层。

### 施工方法

- 1、基层处理：基层表面平整结实、无蜂窝、麻面，干净、无尘土和油污。阴阳角做成圆弧形，施工前对基层缺陷部位要先进行修补。
- 2、底涂处理：在基面上按乳胶：水泥：水=1:2:0.8。的比例涂刷一遍，以增加基本的平整度和粘接力（可不作此处理）。

3、防水涂料的配制：按乳胶：水泥 = 1：1

的重量比，用搅拌器搅拌均匀细腻，无粉团即可使用。（一般搅拌五分钟左右）

4、涂刷施工：将配好的防水涂料用棕刷或滚筒均匀涂刷在基面上，一般涂刷两遍至三遍，达到设计防水规范要求。

5、参考用量：成膜1.0mm厚，用量约为1-1.5Kg/m<sup>2</sup>

成膜2.0mm厚，用量约为1-2Kg/m<sup>2</sup>

### 技术性能指标

本公司产品执行标准GB/T 23445-2009 II型标准并符合JC1066-2008建筑防水有害物质限量标准

序号	项目	I型	型	型
1	固体含量%	70	70	70
2	拉伸强度MPa	1.2	1.8	1.8
3	断裂伸长率/%	200	80	30
4	低温柔性，(Ø10mm棒)	-10，无裂纹	-	-
5	粘结强度/MPa	0.5	0.7	1.0
6	不透水性(0.3 Mpa,30 min)	不透水	不透水	不透水
7	抗渗性（砂浆背水面）/Mpa	-	0.6	0.8

### 注意事项

- 1、[防水涂料在使用前搅拌均匀。](#)
- 2、水泥应选325#以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥(火山灰质水泥及早强水泥不宜用)。
- 3、乳胶液应储存在阴凉处，保质期为6个月。

### 工程验收

- 1、[防水层不应有裂纹、分层等现象。](#)
- 2、涂层厚度误差不得小于10%。
- 3、蓄水试验时间为48小时以上。