

5. 电气性能：

6. 绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电***，是制造电子、电气零件的理想材料）；

7. 介电系数：3.0—3.2；

8. 耐电弧性：120s；

9. 成型加工性：普通设备注塑或挤塑。（摘自百度百科）

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/SC-1100R/乐天**材料

????????V-2?

用途：电子电器,汽车部件,工业应用。

特性备注：中粘度，一般射出成型用，***。

重要参数：密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.6 % 硬度:77 维卡软化点:150

热变形温度:125

原料外观：本色 颗粒状

原料包装：25公斤/包，可带托出货。