

# 德国慧鱼粘钢胶系统

产品名称	德国慧鱼粘钢胶系统
公司名称	深圳市易宝宏科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙翔大道鸿基花园俪景中心
联系电话	86-075582253159 13421331937

## 产品详情

### 德国慧鱼粘钢胶系统FC-SRS

适用于各种工业和民用建筑、桥梁、隧道等工程结构的加固补强；提高已有结构的抗震性能。产品一览  
免底涂 欧洲体系，无需底涂，节省施工成本和施工时间 触变性

胶体具有极佳的触变性，便于涂抹，避免空鼓，保证安全 强度高

慧鱼粘钢胶系统具有很高的粘结强度和剪切强度 耐老化

十几年的使用经验，通过国家90天湿热老化实验 产品优势

双组份改性环氧树脂，粘结力强、力学性能稳定

免底涂胶粘剂，操作简单，减少了施工工序中对力学性能的干扰因素，施工速度快 慧鱼粘钢胶具有  
极佳的触变性能，钢板抹胶施工中最大抹胶层厚度可达30mm，便于钢板挤压胶体，避免空鼓

高强耐冲击，通过国家抗冲击剥离测试，试件透光率达100%

粘钢胶系统达到A级胶要求，并通过2160小时湿热老化试验

人性化设计，实际无毒卫生等级，维护环境卫生和人体健康

专业马口铁封口包装铁桶，最大限度的保障产品在存储和运输中的安全性

德国品质，24个月超长保质期 施工流程 混凝土、钢板表面处理 固定构件选择及制备 结构胶配料及  
调胶 涂敷结构胶及粘贴 固定、加压、固化 拆除固定加压构件 质量检测及防腐。施工说明

A组份：乳白色粘稠膏状体，B组份：黑色粘稠膏状体，混合后为深灰色。 1、表面处理

(1) 对混凝土表面进行处理，使粘接面干燥无油、无污物、无灰尘。

(2) 对混凝土粘接表面进行打磨，去掉1-2mm表层，除去粉尘，并用丙酮擦拭干净。

(3) 对被粘接钢板表面进行除锈处理。 2、配胶 (1) 胶水内的填料易沉淀，但不影响强度，使用前要搅拌均匀。(搅拌时A、B组份不能使用同一搅拌棒) (2) 胶水为A、B双组份，配胶前应将A、B组份胶水分别搅拌均匀，再按A组份：B组份=3：1的比例称重量后倒入准备好的干净容器内，进行充分搅拌至色泽均匀。(3) 每次搅拌的胶水不宜过多，一般不超过5kg。 3、粘贴、固定、固化 (1) 将搅拌均匀的胶水分别涂抹在已处理好的混凝土及钢板粘接面，中间厚，边缘薄，然后将钢板粘接于预定位置。(2) 钢板粘接好后应立即用卡具支撑，螺栓等工具固位，并适当加压，以使胶水刚好从钢板边缘挤出为度。(3) A、B两组份胶混合后可操作时间为 8 120min，20 90min，35 20min。

(4) 胶水在25 时，24h即可固化，卸去加压固定设施，三天后可受力使用，温度低于25