

发泡胶

产品名称	发泡胶
公司名称	营口金顺聚氨酯有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	
公司地址	营口市老边区土城子村
联系电话	86-4172901400 13840748012

产品详情

钢质门，防盗门，防火门，钢木门用发泡胶

1.产品说明

- ①.本公司生产的各种发泡胶为：粘稠的聚氨酯单组分溶剂型胶粘剂（彩板胶为双组分），颜色为淡黄至褐色，粘度1000--4000cp,固含量≥50%,储存期在25℃下为3个月不等。
- ②.本公司生产的各种发泡胶为：桶式包装，包装方式有5kg装（塑料桶）、25kg装（塑料桶）、230kg装（铁桶）不等。还可以根据用户的具体需要更换其他包装。
- ③.本公司生产的各种发泡胶为：耐高温型胶粘剂，在200℃×30min条件烘烤下无异常。

2.用途说明

- ①.蜂窝纸(包括铝蜂窝纸、高分子蜂窝纸等)专用发泡胶。安全门、防盗门，木门等需要填充的器件中粘接蜂窝纸等纸质制品，广泛适用于铁板、钢板、镀锌板、木质结构板以及卷钢等，有吸附好、附着力大、粘接强度高的特点。
- ②.通用用发泡胶。安全门、防盗门，木门等需要填充的器件中粘接岩绵、防火板(珍珠岩类等)、蜂窝纸，广泛适用于铁板、钢板、镀锌板、木质结构板以及卷钢等，有附着力大、粘接强度高的特点。
- ③.苯板专用冷压发泡胶。安全门、防盗门，木门等需要填充的器件中粘接聚苯乙烯发泡板，广泛适用于彩板保温线（双组分）、卷钢、铁板、钢板、镀锌板以及木质结构板等，有不烧板、附着力大、粘接强

度高的特点。

3.使用说明

- ①.蜂窝纸用发泡胶：在平整、光洁的板材上，(我们建议)每1cm2均匀涂覆0.025g左右（一樘标准门大概用量为0.8kg）。在80℃以上压合15分钟以上，或在室温（15℃--35℃）下压合3h以上。也可以根据厂家具体情况对压合温度和黏度进行调整。
- ②.岩绵、防火板用发泡胶：在平整、光洁的板材上，(我们建议)每1cm2均匀涂覆0.025g左右（一樘安全门大概用量为0.8kg）， 适量喷水效果更好。在80℃以上压合15分钟以上，或在室温（15℃--35℃）下压合3h以上。也可以根据厂家具体情况对压合温度和黏度进行调整。
- ③.苯板用发泡胶：在平整、光洁的板材上，(我们建议)每1cm2均匀涂覆0.035g左右（一樘安全门大概用量为1.1kg）。在室温（15℃--35℃）下压合3h以上。彩板保温线（双组分）为双喷混刷方式涂覆。也可以根据厂家具体情况对压合温度和黏度进行调整。

4.储存说明

- ①.请放置在避光通风处保存，长期户外曝晒可能引起爆炸。
- ②.开盖即用，如有剩余且暂时不用请封严桶盖，否则影响储存期，甚至在包装桶内就会固化。
- ③.请注意防水，本产品遇水固化，开盖后应防止水分进入包装桶，否则影响储存期，甚至在包装桶内就会固化。
- ④.本公司生产的所有发泡胶不可食用，在使用过程中应防止进入眼睛、口等中，若不慎溅入应立即用清水冲洗干净。

5.注意事项

■■■■■防水、防晒、防漏。

客户在使用本产品前，应仔细阅读产品说明书，了解它的适用范围，并做小试实验，以确保产品的使用安全。

手工胶

1.手工胶使用说明书

- ①.本手工胶系单组分聚氨酯系列，固含量≥70%，也叫冷压胶
- ②.存储器20℃以下为3个月， 30℃以上为1个半月
- ③.本品为常温固化，正常施胶量0.15Kg/m2以上，最佳适用量为0.35 Kg/m2固化时间为20℃下超过40分钟基本固化，完全固化需要48小时以后。适用于苯板与铁板、钢板、不锈钢板、镀锌板等的粘接

- ④.本品突出特点就是基本不烧板，对苯板与金属的粘接性较好
- ⑤.如果感觉到烧板严重，可以在金属板上涂上手工胶后稍等3-4分钟后再粘苯板
- ⑥.施涂方式和普通发泡胶一样