

PP 韩国SK R520F 低温韧性 食品接触的合规性

产品名称	PP 韩国SK R520F 低温韧性 食品接触的合规性
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:R520F 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

低温韧性 ;食品接触的合规性 ;无规共聚物
用途

吹塑成型应用 ;瓶子 ;容器 ;医疗/护理用品
机构评级

FDA 21 CFR 177.1520 USP 未评级

加工方法

吹塑成型 ;拉伸吹塑成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

1.8

g/10 min

ASTM D1238

Spiral Flow

50.0

cm

内部方法
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 级)

80

ASTM D785
机械性能

额定值

单位制

测试方法
抗张强度 (屈服)

28.4

MPa

ASTM D638
伸长率 (断裂)

> 500

%

ASTM D638
弯曲模量

1030

MPa

ASTM D790
冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

98

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

维卡软化温度

135

ASTM D1525

Heat Deflection Temperature

82

ASTM D648

老化

额定值

单位制

测试方法

Accelerated Oven Aging - in Air (150 ° C)

15.0

day

ASTM D3012