

抚州耐酸水泥

砂浆水玻璃高强防腐耐酸耐腐蚀耐酸混凝土砂浆液体硅酸钠

产品名称	抚州耐酸水泥 砂浆水玻璃高强防腐耐酸耐腐蚀耐酸混凝土砂浆液体硅酸钠
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	980.00/吨
规格参数	国标:国标 袋:袋 国产:国产
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015 (第1层)
联系电话	18979199917 18979199917

产品详情

#耐酸水泥#对原材料的要求 拌制耐酸混凝土的各种原材料，除必须满足物理力学性能的各项技术要求外，还必须具有受酸性介质浸蚀的化学稳定性。耐酸混凝土的主要原材料有：

(1)耐酸水泥 (掺合料) 常用石英粉、辉绿岩粉、瓷料等，其中以铸石粉为**，粉料的耐酸率不小于94%，含水率不应大于1%，并不得含有泥土及有机杂质，细度要求1600孔/cm²筛余不大于5%，4900孔/cm²筛余为10%~30%。

(2)水玻璃 水玻璃在耐酸混凝土中，模数为2.6~2.8，比重以1.38~1.4为宜。允许采用可溶性硅酸钠做成的水玻璃。水玻璃的比重过大或过小都会影响混凝土的强度、耐酸性、抗渗性和收缩性。当比重过小时，可加热脱水调整，当比重过大时，可在常温下加温水调整。水玻璃模数过低，会延缓混凝土的硬化时间，耐酸性也差；模数过大，会使混凝土硬化过快，特别是气温较高时更加显著，这样会造成施工操作上的困难。模数过高时，可加入清水在常温下混合，并不断搅拌至均匀为止。

(3)氟硅酸钠 耐酸混凝土常用工业氟硅酸钠作固化剂，其质量要求：纯度不应少于95%，含水率不得大于1%，其颗粒通过0.125mm筛孔的筛余量不应大于10%，不能受潮结块。

(4)细骨料 耐酸混凝土用瓷骨料，其耐酸率不应小于94%，含水率不应小于1%，不得含有泥土，有机杂质含量必须符合混凝土用砂的技术要求。

(5)粗骨料 用瓷骨料制成的碎石，耐酸率不应小于94%，浸酸安定性合格，含水率不应大于1%，并不得含有泥土，用符合要求的天然石子须经严格筛洗。

(可开增值税发票) 全国可发