

## PP 韩国LG GP-3300 矿物填料30%

产品名称	PP 韩国LG GP-3300 矿物填料30%
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品名:PP 型号:GP-3300 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

特性

通用  
用途

电气/电子应用领域 ;汽车领域的应用 ;通用  
加工方法

注射成型  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度 / 比重

1.14

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

10

g/10 min

ASTM D1238

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

0.7到1.2

%

ASTM D955

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 3 (屈服, 3.20 mm)

33.3

MPa

ASTM D638

伸长率 3 (断裂, 3.20 mm)

15

%

ASTM D638

弯曲模量 4 (6.40 mm)

2940

MPa

ASTM D790

弯曲强度 4 (6.40 mm)

49.0

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)

290

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm)

85.0

ASTM D648

RTI Elec (1.5 mm)

65.0

UL 746

RTI Imp (1.5 mm)

65.0

UL 746

RTI (1.5 mm)

65.0

UL 746

可燃性

额定值

测试方法

UL 阻燃等级 (1.5 mm)

HB

UL 94  
注射

额定值

单位制

干燥温度

70到80

干燥时间

3到4

hour

建议的\*大水分含量

0.010

%

料筒后部温度

190到210

料筒中部温度

200到230

料筒前部温度

200到230

射嘴温度

210到230

加工（熔体）温度

210到240

模具温度

40到60

背压

29.4到58.8

MPa

螺杆转速

30到60

rpm