

岩棉条 防火隔离带保温岩棉板保温板价格

产品名称	岩棉条 防火隔离带保温岩棉板保温板价格
公司名称	河北廊坊祁源化工建材有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13091309192

产品详情

岩棉制品是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维,同时均匀加入一定比例的粘结剂、防尘油、硅油，然后根据用户不同要求，制成岩棉板、岩棉管壳等不同产品。广泛应用于石油、化工、冶金等行业的各种高温管线、罐体、设备保温以及船舶墙体、船体保温；也用于建筑行业的隔墙、吊顶、及内外墙的保温和吸音。

一、 岩棉制品主要有岩棉板、岩棉管、岩棉缝毡等

Main product: rock wool plate、rock wool tube、rock wool blanket

1、 岩棉板(Rock wool plate)

(1) 容重 (Weight) : 60-220kg/m³

(2) 规格 (Specification) : 1000 × 600mm

(长length × 宽 width) ;

(3) 厚度(Thickness) : 30-100mm

(特殊规格根据要求定做Special size can be made to order)

2、岩棉管(Rock wool tube)

(1) 容重 (Weight) : 80-180kg/m³

(2) 内径(Inner Diameter) : 22-1220mm ;

(3) 厚度(Thickness) : 30-200mm ;

3、岩棉缝毡(Rock wool blanket)

(1) 容重(Weight) : 60-120kg/m³

(2) 规格(Specification) : 长(Length):3000mm

宽(Width):1000mm ;

(3) 厚度(Thickness) : 30mm ;

4、岩棉瓦块、弯头

(1) 容重 (Weight) : 120-180kg/m³

(2) 内径(Inner Diameter) : 219-2710mm ;

(3) 厚度(Thickness) : 25-100mm ;

二、性能特点 (Performance)

1. 保温性能、机械性能、防火性能良好。

Good performance of thermal insulation, mechanical, fire prevention

2. 酸度系数高，具有更好的化学稳定性及纤维耐久性。

High acidity has better chemical stability and fiber durability.

3. 成本低，耐高温较高。

Low cost and high temperature resistance.

4. 具有良好的吸音特性。

Good characteristics of sound absorption

三、技术指标 (Specification)

项目 Item	指标 Specification
纤维平均直径 (μm) Average diameter of fiber	7
渣球含量 ($> 0.25\text{mm}$) % Slag ball	12
有机物含量 % Organism	3
导热系数(平均温度 70 ± 5) W/m.k Factor of heat conduction	0.044
含水量 % Water	0.5
质量吸湿率 % Water absorption coefficient	5
憎水率 % Hydrophobic coefficient	98
最高使用温度 Maximum service temperature	690

不燃性

Inflammable property

不燃

Inflammable