

# 高流动 ASA 韩国LG LI-918 耐候 易着色 家电部件 室外应用 玩具

产品名称	高流动 ASA 韩国LG LI-918 耐候 易着色 家电部件 室外应用 玩具
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ASA塑胶原料 型号:LI-918 用途:家电部件 室外应用 玩具
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

高流动 ASA 韩国LG LI-918 耐候 易着色 家电部件 室外应用 玩具

# LG ASA LI918

Acrylonitrile Styrene Acrylate

LG Chem Ltd.

产品说明：

Description

Good Weatherability, Good Colorability, High Flow

Application

Mail Box, Sprinkler, Sash Joiner, Toy, Satellite Antenna Cover, Air-conditioner grill, Electric/Electronic Applications.

物性信息：

基本性能号	E67171-102424434
特性	良好的着色性
	流动性高
用途	耐气候影响性能良好 电气/电子应用领域
	家电部件
	室外应用
加工方法	玩具 注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	1.07
熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)	20
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.40 到 0.70
硬度额定值单位制测试方法	104
机械性能额定值单位制测试方法	48.1
伸长率 2	
屈服, 3.20 mm	> 6.0
断裂, 3.20 mm	25
弯曲模量 3(3.20 mm)	2210

弯曲强度 4(3.20 mm)

76.5

冲击性能额定值单位制测试方法

23 ° C, 3.20 mm

170

23 ° C, 6.40 mm

160

热性能额定值单位制测试方法(未退火, 6.40 mm)

86.0

维卡软化温度

95.0

可燃性额定值测试方法

1.6 mm

HB

3.2 mm

HB

注射器温度值单位制

80 到 90

干燥时间

2.0 到 3.0

料筒后部温度

180 到 200

料筒中部温度	190 到 210
料筒前部温度	210 到 220
射嘴温度	210 到 220
加工（熔体）温度	200 到 230
模具温度	40 到 80
背压	0.490 到 0.981
螺杆转速	50 到 100

LI-918 , 韩国LG asa,高流动 ASA ,耐候级asa,ASA塑胶原料