

增强级PP 荷兰利安德巴塞尔 TRC 152N 塑胶原料

产品名称	增强级PP 荷兰利安德巴塞尔 TRC 152N 塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	利安德巴塞尔:利安德巴塞尔 TRC 15:TRC 152N 荷兰:荷兰
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

Hostacom TRC 152N

Polypropylene Alloy

LyondellBasell Industries

20% 矿物填料

产品说明：

"Hostacom" TRC 152N is a PP/EPR-Blend, 20% mineral filled, impact modified grade for interior application with a low gloss for good aesthetics.

物性信息：

基本信息

填料/增强材料 矿物填料, 20% 填料按重量

添加剂 冲击改性剂

特性 冲击改性

光泽, 低

用途 汽车领域的应用

汽车内部零件

物理性能额定值单位制测试方法

密度 1.04 g/cm ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg) 16 g/10 min ISO 1133

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应力 ISO 527-2/50

屈服, 23 ° C 18.0 MPa ISO 527-2/50

断裂, 23 ° C 13.0 MPa ISO 527-2/50

拉伸应变 ISO 527-2/50

屈服, 23 ° C 4.0 % ISO 527-2/50

断裂, 23 ° C 23 % ISO 527-2/50

弯曲模量 1(23 ° C) 1700 MPa ISO 178

冲击性能额定值单位制测试方法

简支梁缺口冲击强度 ISO 179/1eA

-30 ° C 5.0 kJ/m ISO 179/1eA

23 ° C 45 kJ/m ISO 179/1eA

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C) 无断裂 ISO 179/1eU

热性能额定值单位制测试方法

热变形温度

0.45 MPa, 未退火 95.0 ° C ISO 75-2/B

1.8 MPa, 未退火 51.0 ° C DIN 53461

维卡软化温度

-- 125 ° C ISO 306/A50

-- 48.0 ° C ISO 306/B50

备注

1. 2.0 mm/min

