

电气/电子应用领域;玩具;电器用具;工程配件;汽车领域的应用

型号

N2644Z9

熔体体积流动速率

12.0 cm³/10min

拉伸模量

700Mpa

熔融温度

164 ° C

球压硬度

30.0Mpa