

PP 东莞巨正源 PPH-G60T

产品名称	PP 东莞巨正源 PPH-G60T
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	8.70/件
规格参数	巨正源:巨正源 G60T:PPH-G60T 东莞:东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

PP PPH-G60T/东莞巨正源

特性 均聚物

通用

用途 工业应用

建筑应用领域

汽车领域的应用

通用

消费品应用领域

外观 自然色

形式 粒子

加工方法 注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

比重 1.23 g/cm ASTM D792

特定体积 0.813 cm/g ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) 1(230 ° C/2.16 kg) 12 g/10 min ASTM D1238

收缩率 - 流动 0.80 到 1.2 % ASTM D955

硬度额定值单位制测试方法

洛氏硬度 (R 级) 90 ASTM D785

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度 2(屈服) 24.5 MPa ASTM D638

伸长率 3(断裂) 60 % ASTM D638

弯曲模量 2410 MPa ASTM D790

弯曲强度 33.8 MPa ASTM D790

冲击性能额定值单位制测试方法

悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.18 mm, 注塑) 37 J/m ASTM D256A

无缺口悬臂梁冲击 4(23 ° C, 3.18 mm) 400 J/m ASTM D256

热性能额定值单位制测试方法

载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 3.18 mm) 109 ° C ASTM D648

注射额定值单位制

模具温度 16.0 到 50.0 ° C

备注

1. 程序 A

2. 类型 1, 51 mm/min

3. 类型 1, 51 mm/min

4. 注塑