

高熔子PP 东莞巨正源 PPH-G1500H 高流动

产品名称	高熔子PP 东莞巨正源 PPH-G1500H 高流动
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	11.90/千克
规格参数	巨正源:巨正源 G1500H:PPH-G1500H 东莞:东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

PP 东莞巨正源 PPH-G1500H

物性信息：

基本信息

特性 均聚物

物理性能额定值单位制测试方法

密度 0.990 到 1.01 g/cm ISO 1183

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸模量 3200 到 3600 MPa ISO 527-2

拉伸应力 57.0 到 65.0 MPa ISO 527-2

拉伸应变 (断裂) 2.5 到 5.0 % ISO 527-2

冲击性能额定值单位制测试方法

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C) 7.0 到 11 kJ/m ISO 179/1A

热性能额定值单位制测试方法

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 115 ° C ISO 75-2/A

维卡软化温度 138 ° C ISO 306/A120

注射额定值单位制

干燥温度 90.0 到 120 ° C

干燥时间 3.0 hr

加工 (熔体) 温度 210 到 235 ° C

模具温度 40.0 到 70.0 ° C