

# PP 东莞巨正源 PPH-Y35L

产品名称	PP 东莞巨正源 PPH-Y35L
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	8.70/千克
规格参数	巨正源:巨正源 Y35L:PPH-Y35L 东莞:东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

PP 东莞巨正源 PPH-Y35L

物性信息：

基本信息

特性 均聚物

物理性能额定值单位制测试方法

密度 0.960 到 0.980 g/cm ISO 1183

熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg) 3.0 到 20 g/10 min

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸模量 1400 到 1500 MPa ISO 527-2

拉伸应力 28.0 到 32.0 MPa ISO 527-2

拉伸应变 (断裂) 30 到 150 % ISO 527-2

冲击性能额定值单位制测试方法

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C) 4.0 到 8.0 kJ/m ISO 179/1A

热性能额定值单位制测试方法

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 55.0 ° C ISO 75-2/A

维卡软化温度 149 ° C ISO 306/A120

注射额定值单位制

干燥温度 80.0 到 100 ° C

干燥时间 3.0 hr

加工 (熔体) 温度 180 到 230 ° C

模具温度 40.0 到 70.0 ° C