

硫化剂S-80 型硫磺 预分散 橡胶母胶粒 促进剂 颗粒

产品名称	硫化剂S-80 型硫磺 预分散 橡胶母胶粒 促进剂 颗粒
公司名称	宁波硫华聚合物有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	中国 浙江 宁波市江北区 洪塘街道小郎家工业区
联系电话	86 0574 87468726 13806603010

产品详情

艾克姆® 硫化剂s-80ge f200

硫化剂硫磺(s)

硫磺 活性成分 化学式：s8 原子量m.w.：32 cas号：7704-34-9 einecs号：231-722-6	性能:
	硫磺(s)作为天然橡胶和二烯烃类合成橡胶的硫化剂，但一般硫磺粉在胶料中很难分散均匀。对于浅色橡胶制品，使用高分散母胶粒艾克姆®s-80则显得尤为重要，因为其极佳的分散性能防止浅色硫化胶表面出现褐色硫磺斑点，减少制品缺陷。
	用量：视使用特点不同0.2~40份
	用途：需承受动态应力的橡胶制品；各种软质胶料，不能有硫磺瑕疵的浅色胶料。

产品名称	活性含量	颜色	过滤	载体类型*	门尼粘度ml(1
高分	%		(微米)		50 典型值

散母 胶粒	actmix® s-80ge f200	80	浅黄色	200	乙丙橡胶/evm	40-50
*载体类型可根据客户需求而定做，除乙丙橡胶/evm载体外，也可支持丁腈橡胶、丁苯橡胶、丙烯酸酯橡胶						
安全与毒性:						
请参照有关产品安全资料(msds)；						
包装与储存:						
25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱；600公斤/托盘或750公斤/托；						
阴凉、干燥处，原包装密封存放1年。						

与传统粉状硫磺s相比，艾克姆®s-80ge f200具有以下优点:

原料硫磺粉63 μ m全部过筛，加工为母胶粒后不会产生粉尘飞扬，对皮肤不会产生过敏现象，避免了粉末与空气混合易发生燃烧，甚至爆炸的危险；

母胶粒s-80由于用橡胶载体预分散，有效保证硫磺的活性；

母胶粒室温下不粘团，使配料方便、准确；

较低温度下如50 具有较低门尼粘度，改善硫磺在胶料中的分散质量，使硫化胶表面不会出现褐色硫磺斑点现象；

母胶粒造粒时同时过滤，不含有杂质，在做挤出制品时不会产生堵塞滤网，降低废品率，提高生产效率；

与不同橡胶具有很好的相容性。

actmix®s-80ge f200 产品技术说明书 (tds) 版本1.2

宁波硫华聚合物有限公司

传真:0574-88002102 email: dychem@actmix.cn网址www.actmix.cn