

# 圆形孔蜂窝陶瓷蓄热体、正方孔蜂窝陶瓷蓄热体填料厂家、六方

产品名称	圆形孔蜂窝陶瓷蓄热体、正方孔蜂窝陶瓷蓄热体填料厂家、六方
公司名称	江西益园实业有限责任公司
价格	1.00/片
规格参数	
公司地址	萍乡市安源区文化路假日广场B栋722
联系电话	0799-7137192 15979400287

## 产品详情

### 产品号

JC-A 坩埚(铝质瓷)      JC-B 莫来石堇青石      JC-C 堇青石

比重 (g/cm <sup>3</sup> )	2.4~3.0	2.3	2.4~2.5
热膨胀系数(室温~800 ) ( × 10 <sup>-6</sup> / )	6.4	4.0	3.5
比热容参考值( × 103J/Kg.K)	0.85~1.20	0.80~1.10	0.80~1.20
热导率(20 - 100 )W/M.K	1.4~2.0	1.5~2.42	1.4~2.6
耐火度( )	1350	1600	1400
最高使用温度( )	1350	1350	1300

轴向耐压强度(Mpa)	23	30	25
侧向耐压强度(Mpa)	5	9	9

孔形状、尺寸 孔形有正方或六方、圆形等 常规尺寸150X150X300 mm , 150X150X150mm , 25孔.43孔.40孔等 , 也可按用户要求制做

孔壁厚度(mm) 0.5~2.0

比表面积(m<sup>2</sup>/ m<sup>3</sup>) 500~1200

### 化学成份

成份	JC-A 炻器(铝质瓷)	JC-B 莫来石堇青石	JC-C 堇青石
SiO <sub>2</sub>	41.0~45.0	29~30	53.55
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	34.0~37.0	68~69	39.65
MgO	5.0~7.0	--	3.4
Na <sub>2</sub> O+ K <sub>2</sub> O+CaO	1.2~1.4	0.70~0.90	<1
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.3~1.5	0.50~0.70	0.65
TiO <sub>2</sub> +BaO	0.20~0.25	--	1.5

### 常规尺寸

规格(mm)	孔数(mm)	壁厚	比表面积
150 × 150 × 300	25 × 25	1.0mm	573 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
150 × 150 × 300	32 × 32	0.90mm	785 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
150 × 150 × 300	40 × 40	0.70mm	883 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
150 × 150 × 300	43 × 43	0.65mm	1000 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
150 × 150 × 300	50 × 50	0.70mm	1050 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>

150 × 150 × 300

60 × 60

0.50mm

1316m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>