

## 杜邦ppa(新料)总代理

产品名称	杜邦ppa(新料)总代理
公司名称	上海(佰塑)国际贸易有限公司
价格	16.66/吨
规格参数	杜邦品牌:美国一线品牌代理 美国代理:助剂-代理 全国派送:杜邦公司品牌
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

美国杜邦代理商注塑时熔融温度在615-650 ° F范围内，物料在机筒内的停留时间不超过10分钟，这样注塑出来的产品机械性能佳。要求模具温度至少275 ° F，以便得到完全结晶和尺寸稳定性佳的产品。具有部分厚壁的部件，由于冷却速度慢，可以在较低的模温下注塑。模温对于成品部件的表面外感佳化是至关重要的。用于真空镀金属成电镀金属的矿物填料级PPA树脂的模具表面温度要求350 ° F。

由于PPA代理商树脂的杰出的物理、热和电性能，尤其是适中的成本，使它有广阔的应用范围。这些性能和优良的耐化学性一起，使PPA成为汽车工业许多用途的候选者。趋向更好的空气动力学车身设计连同更高性能的马达，将提高发动机箱的温度，使传统的热塑塑料显得不尽适用。这些新的要求使PPA成为制作下述部件的候选材料之一：汽车前灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件和电气元件。

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTN53G50L

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTN53G50LRHF NC010

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTN 51G45HSLR BK

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTN54G35HSLR NC010

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTNFR52G45BL BK337

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTN502

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTNFR52G30LX NC010

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTN 53G35HSLR BK

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTN51G35EF

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTN51G50HSL

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTN FR52G40NHF BK337

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTN51G31SHBLR BK402J

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 RSHTN 59G55LWSF

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTN51LG50HSL BK083

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTN54G15HSLR BK031

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 FR52G30L BK

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HIN59G55 LNSF BK

杜邦总部塑料一级代理方(PPA美国-可力欣) 美国杜邦 HTNFR52G45NHLW

在正常环境条件下，PPA代理商树脂通常对脂肪烃、芳香烃、氯代烃、酯、醇和大多数水溶液表现出抗溶性。这类树脂不能经受极强的酸和强氧化剂的作用。可溶于酚和甲酚。PPA并非天生阻燃，根据UL94标准，阻燃级牌号的树脂的定级为VO，直至0.031英寸厚度。尽管其它熔融工艺也能使用，绝大多数PPA树脂是用传统注塑法加工的。把PPA原料预干燥到低于0.1%的湿度水平，然后装入热密封的金属衬里袋子或盒子内，这些容器能保证PPA原料在加工前不用再干燥。加工工艺可接受的湿度水平是0.15%或更低。加工湿的树脂能使分子量降低，造成相应的机械性能上的损失。使用干燥剂贮斗式干燥器，在175°F条件下很容易把树脂干燥到露点湿度达-25°F甚至更低。干燥时间视吸收的水量而定，一般在4?16个小时范围内。