

# 挤出级LDPE 中石化茂名 2426K高透明 薄膜级

产品名称	挤出级LDPE 中石化茂名 2426K高透明 薄膜级
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	8.60/千克
规格参数	中石化:中石化 2426K:2426K 茂名:茂名
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

2426K

低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE

大庆石化

产品用途:包装膜、高透明薄膜。

填充物:薄膜

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 4.2 g/10min GB/T 3682

密度 (23 ) 0.925 g/cm GB/T 1033

薄膜外观(鱼眼) (0.3-2mm) 6 N/1200cm GB 11115

薄膜外观(条纹) ( 1cm) 0 cm/20m GB 11115

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 11.2 MPa GB/T 1040

断裂伸长率 533 % GB/T 1040

其它性能额定值单位测试方法

清洁度 30 分/kg GB 11115

开口性 易于开口

光学性能额定值单位测试方法

雾度 8 % GB/T 2410

2426K

低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE

大庆石化

产品用途:包装膜、高透明薄膜。

填充物:薄膜

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 4.2 g/10min GB/T 3682

密度 (23 ) 0.925 g/cm GB/T 1033

薄膜外观(鱼眼) (0.3-2mm) 6 N/1200cm GB 11115

薄膜外观(条纹) ( 1cm) 0 cm/20m GB 11115

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 11.2 MPa GB/T 1040

断裂伸长率 533 % GB/T 1040

其它性能额定值单位测试方法

清洁度 30 分/kg GB 11115

开口性 易于开口

光学性能额定值单位测试方法

雾度 8 % GB/T 2410