

吉安松香块 二胡松香家禽脱毛小提琴二胡助焊剂松香拔毛焊接25公斤

产品名称	吉安松香块 二胡松香家禽脱毛小提琴二胡助焊剂松香拔毛焊接25公斤
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	7100.00/吨
规格参数	国标:国标 袋:袋 国产:国产
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015 (第1层)
联系电话	18979199917 18979199917

产品详情

松香按其来源分为 [脂松香](#)、[木松香](#)、[浮油松香](#)

3种。脂松香也称[放松香](#)，颜色浅，[酸值](#)大，[软化点](#)高;木松香又称[浸提](#)

松香，质量不如脂松

香，颜色深，酸值小，且易从某些溶剂中

结晶;浮油松香又称[妥尔油](#)

松香。松香为一种透明、脆性的固体[天然树脂](#)

，是比较复杂的混合物，由树脂酸([枞酸](#)、[海松酸](#))、少量脂肪酸、[松脂酸酐](#)

和中性物等组成。松香的主要成分为树脂酸，占90%左右，分子式为C₁₉H₂₉COOH，分子量302.46。树

脂酸是*有[代表性的松香酸](#)，属不饱和酸，含有[共轭双键](#)，强烈吸收[紫外光](#)

，在空气中能[自动氧化](#)

或诱导后氧化。松香外观为淡黄色至淡

棕色，有玻璃状光泽，带[松节油](#)

气味，密度1.060~1.085g/cm³。属于[非晶体](#)

，没有熔点，软化点(环球法)72~76，沸点约300 (0.67kPa)。[玻璃化温度](#)T_g

30~38。 [折射率](#)1.5453。闪点([开杯](#)

)216。燃点约480~500。在空气中易氧化，色泽变深。

能溶于[乙醇](#)、[**](#)、[丙酮](#)、[甲苯](#)、[二硫化碳](#)、[二氯乙烷](#)

、松节油、**石油醚**、汽油、油类和碱溶液。在汽油中**溶解度**

降低。不溶于冷水，微溶于热水。松香具有增黏、**乳化**

、软化、防潮、防腐、绝缘等优良性能，**不足之处**

是在溶剂中结晶倾向大。松香的**结晶性**

，是由于松香中

的异构体在某些溶剂中溶解度和

松香中的水分不同所致。松香水分含量**胶黏剂**

出现絮状物或沉淀小颗粒，也使胶液变得**不透明**

。松香的结晶性

可用下法检测：取10g松香碎块和1

0mL丙酮置于试管中，塞紧、溶解、**静置**

，若在15min内结晶析出，则此松香容易结晶；如在2h后才析出，表明此松香不易结晶，可以放心使用。

松香的品质，根据颜色、酸值、软化点、**透明度**

等而定。一般颜色愈浅，品质愈好；松香酸含量愈多，酸值愈大，软化点愈高。

松香的黏性甚佳，尤其是压敏性、快黏性

、低温黏性很好，但**内聚力**较差。由于松香含有双键和**羧基**，具有较强的**反应性**

，故对光、热、氧较不安定，表现出**耐老化性**不好、**耐候性**

不佳，容易产生粉化和变色现象，松香极细粉尘与空气的混合物有爆炸危险性。松香分为特、一、二、三、四、五共6级。

(可开增值税发票) 全国可发