

PC/ABS韩国LG GN-5001RFH物性信息 无卤阻燃 高耐热 外壳 电气相关应用

产品名称	PC/ABS韩国LG GN-5001RFH物性信息 无卤阻燃 高耐热 外壳 电气相关应用
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:GN-5001RFH 用途:外壳 电气相关应用
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PC/ABS韩国LG GN-5001RFH物性及加工参数信息

特性：无卤阻燃 高耐热

用途：外壳 电气相关应用

产品说明:

描述无卤阻燃剂，耐热应用E & E（电视，导航外壳）

PC+ABS塑胶原料加工条件：

燥温度：104-110 C

干燥时间：3.0-4.0 hr

建议注入量：30-80%

建议的大水分含量：0.040%

料筒温度：60.0-80.0 C

螺筒后部温度：249-288 c

螺筒中部温度：254-293 c

螺筒前部温度：260-302c

射嘴温度：274-302c

加工（熔体）温度：274-302c

模具温度：60.0-87.8 c

背压：0.345-0.689 Mpa

螺杆转速：40-70 rpm

聚碳酸酯/丙烯腈丁二烯苯乙烯（PC / ABS）的无定形热塑性塑料共混高冲击结合易于与低温塑性加工。凭借优良的耐冲击性，耐热性和卓越美学着色效果，Cycloy树脂共混物可以定制以满足特定的性能要求，以帮助平衡性能，成本和processability.Cycloy树脂共混提供优良的设计解决方案时的外观和耐久性都非常重要。