

抚州木材防腐剂

木头木柴竹木防腐acq木板防虫防白蚁CCA原木防腐处理剂

产品名称	抚州木材防腐剂 木头木柴竹木防腐acq木板防虫防白蚁CCA原木防腐处理剂
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	4500.00/吨
规格参数	国标:国标 桶:桶 江西:江西
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015 (第1层)
联系电话	18979199917 18979199917

产品详情

真空加压法、常压浸泡法、喷涂法（原液或适当比例）。以加压渗透使用为更佳。1.加压浸注：压力不大于1mp,时间不小于8小时，吸收量大于50kg/立方,可将ACQ配制成2-2.5%浓度的溶液（1：10-15兑水）。2.浸泡处理：将木材置于盛满木材防腐剂的浸泡槽中，常压浸泡时间不小于48h,吸收量100-150kg/立方,可将ACQ配制成4%浓度的溶液（1:6--8兑水）3.涂*处理：应涂*三遍以上，在第一遍完全干燥以后，再涂第二遍，不得漏涂，吸收量应大于0.5kg/m²,可将ACQ配制成5%浓度的溶液（1:4--6），喷涂3遍效果更佳。

四、注意事项：

1. ACQ防腐剂对皮肤和眼睛有一定的刺激性,使用本木材防腐剂应做好劳动保护，禁止皮肤接触药液，如有不慎将药液溅到皮肤上，应用大量清水清洗，切忌与伤口接触，禁止口服。

2. 作业后或接触到该种防腐剂，应及时用水冲洗干净，用ACQ处理的木材，不宜作食品包装箱用。ACQ

木材防腐剂应在阴凉、通风处存放。用ACQ处理木材的加工废料可以和普通垃圾一样收集和处置。因ACQ木材防腐剂对铜、低碳钢和电镀锌等材料有腐蚀性，所以凡接触该种防腐剂的设备及紧固件等均应避免使用上述材料，而推荐使用不锈钢和热浸式镀锌材料。

(可开增值税发*) 全国可发