

# 大陆集盛PA6(TP4208参数表格物性

产品名称	大陆集盛PA6(TP4208参数表格物性
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾集盛 物性:耐热 品牌代理:中国
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

大陆集盛PA6(TP4208参数表格物性-集盛PA6(TP4208参数性能稳定，TP4208参数表格物性是高耐热PA6台湾集盛TP-4208聚酰胺尼龙料尺寸稳定 热稳定；

台湾集盛PA6 TP-4208耐热抗老化耐候尼龙塑料粒详细说明

### PA6注塑参数

料筒恒温：220

模具温度：60-100 。模具温度很显著地影响结晶度，而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要，因此建议模具温度为80~90 。对于薄壁的，流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度，但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm，建议使用20~40 的低温模具。对于玻璃增强材料模具温度应大于80C。

注射压力：100-160MPa（1000-1600bar），如果是加工薄面长流道制品（如电线扎带），则需要达到180 MPa（1800bar）。

保压压力：注射压力的50%；由于材料凝结相对较快，短的保压时间已足够。降低保压压力可减少制品内应力。

背压：2-8MPa（20-80bar），需要准确调节，因为背压太高会造成塑化不均。

注射速度：建议采用相对较快的注射速度；模具有好的通气性否则制品上已出现焦化现象。高速（对增强型材料要稍微降低）。

螺杆转速：螺杆转速高，线速度为1m/s；然而，将螺杆转速设置低一点，只要能在冷却时间结束前完成塑化过程即可；要求较低的螺杆转矩。

计量行程：0.5-3.5D

残料量：2-6mm取决于计量行程和螺杆直径。

预烘干：在90℃温度下烘干4h，除了直接从装料容器内喂料；尼龙有吸水性，应该保存在防潮容器内和封闭的料斗内；水含有超过0.25%就会造成成型改变。

回收率：可加入10%回料。

收缩率：0.7%-2.0%；或者加了30%的玻璃纤维，收缩率为0.3%-0.8%；如果提供的温度超过60℃，制品应该为逐渐冷却；逐渐冷却可降低成型后收缩。即制品表现为更好的尺寸稳定性和小的内应力；建议采用蒸汽法；尼龙塑料制品可以通过熔焊液剂来检查应力。

浇口系统：点式，潜伏式，片式和直浇口都可以；建议使用盲孔和浇口窝来段冷料点；可使用热流道；由于熔料可加工温度范围窄，热流道应提供闭环温度控制。由于尼龙6的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5 \cdot t$ （这里t为塑件厚度）。

PA6台湾集盛TP-4208耐热抗老化耐候尼龙塑料粒 渔网丝单丝安全带

厂家(产地) 台湾集盛 牌号 TP-4208

销售方式 品牌经销 加工级别

注塑级,中空级,涂覆级,热熔级,拉丝级,挤出级,滚塑级,发泡级,吹塑级,压延,脱模级,喷涂