

闽南瓷砖 通体外墙砖 文化石砖

产品名称	闽南瓷砖 通体外墙砖 文化石砖
公司名称	福建省晋江市金庄陶瓷有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:福建 品牌:金庄牌 规格:20*40 (cm)
公司地址	中国 福建 晋江市 内坑金庄陶瓷有限公司
联系电话	086-059585010240 13799573595

产品详情

产地	福建	品牌	金庄牌
规格	20*40 (cm)	等级	优等品
耐磨系数	AAA	吸水率	E=4 (%)
保养方法	清水	密度	AAA (g/m3)
耐磨转数	AAA (转)	表面效果	亚光
风格	欧式现代	型号	64530
断裂模数	AAA (Mpa)	抗压强度	AAA (Mpa)
功能空间	-	抗冻性	AAA
抗热震性	AAA	贸易属性	厂家直销、批发
耐腐蚀性	AA	耐污染性	AA
品种	通体砖	色系	冷色系
适用空间	室内及室外	特殊用途	防滑砖
图案	仿真岩石	系列	e石代

产品特点：1、选取多种优质陶瓷原材料，经24小时研磨，除铁、除渣，率先采用天然气干燥技术，保证了原材料的优质纯正；2、采用意大利进口萨克米压机超强高压成型再经1250摄氏度高温烧制而成，造就了金刚石般的硬度与微小的尺度误差，为工程施工提供了一等的质量保证；3、“金庄陶瓷”系列产品的最大特点是，以其极具纯天然石材感的表现效果，凹凸立体感的亚光模面，质感细腻，色调独特美观，是替代天然石材装饰之首选品牌；

4、品质保证，表里如一，“绿色环保”，可大范围用于高档住宅、写字楼、学校、医院等市政工程和公共建筑，满足个性化装修、装饰需求；5、公司产品力求完美，在不断探索与进取中使产品拥有“高品质的外观体现”与“无尽的想像空间”，达到自然与完美的统一。产品功能：贴用于外墙，及室内装修

公司简介：公司产品已通过iso9001-2000国际管理体系认证及质量体系双认证，并获得国家ccc安全强制

认证，并被中国工程建设协会推荐为“工程建设推荐产品”等认证，是值得大家信赖优质品牌。

公司主要生产规格有：

45x145mm、45x195mm、60x20mm、60x240mm、100x200mm、140x280mm、200x400mm等；样式有：平面、云彩、仿石、拉毛、劈开等系列，质量上乘，价格优惠，竭诚欢迎商家询价、商议，前来公司参观、洽谈！

公司网址：www.chenxin868.cn 联系电话：0595-85010240、13799573595 小何 或留言e-mail：a85010240@yahoo.cn 我们将及时与您联系。

瓷砖产品介绍,选择及技术指标要求: 陶瓷砖是一种应用非常广泛的建筑装饰装修材料，主要应用于客厅、卫浴间、厨房、阳台等墙面和地面。陶瓷砖有多种分类方法。按使用场合，陶瓷砖可分为内墙砖、外墙砖、室内地砖、室外地砖等；按陶瓷砖的施釉情况，可分为有釉砖和无釉砖；按功能或釉面装饰风格，又有抗菌砖、防滑砖、仿古砖等；按照国家标准gb/t4100-2006《陶瓷砖》，陶瓷砖首先按成型方法不同分为挤压陶瓷砖和干压陶瓷砖两大类，目前，我国市面上常见的陶瓷砖为干压陶瓷砖。

关键指标

- 1.尺寸偏差指陶瓷砖实际尺寸与工作尺寸之间的相对偏差，另外，陶瓷砖的尺寸检验还包括边直度、直角度、平整度，此3项指标实际上是反映陶瓷砖的变形情况。
- 2.表面质量是对陶瓷砖表面各种缺陷作出了规定并提出要求。作为装饰装修材料，表面质量是最基本的要求。不管是哪一类陶瓷砖，都要求在规定的照度下距离砖表面1m处观察，有表面缺陷的砖数不超过5%。
- 3.吸水率是指陶瓷砖吸水饱和后单位质量的陶瓷砖所吸收的水的质量，用百分比表示。一般来讲，吸水率越低，说明该陶瓷砖的烧结程度越高，机械性能也越好。按照国家标准，吸水率的测定方法分为煮沸法和真空法两种。
- 4.断裂模数和破坏强度是陶瓷砖主要的力学性能指标，断裂模数和破坏强度越高，其力学性能就越好，也就是说砖越结实。
- 5.抗热震性是用来衡量有釉陶瓷砖坯釉结合性能的一项重要指标，其实验方法是整砖在15 和145 两种温度之间进行10次循环实验，以不出现炸裂或裂纹为合格。
- 6.耐磨性是指有釉砖釉面耐磨性能的一项指标，按照国标规定，釉面耐磨性的测定是通过釉面上放置研磨介质（符合gb308要求）并旋转，对已磨损的试样和未磨损的试样进行观察对比，评价陶瓷砖耐磨性能。

选购指南

- 1.根据使用范围确定瓷砖类型。若将瓷砖贴至外墙，考虑到我国大部分地区冬天寒冷，应选择吸水率低、抗冻性好的瓷质砖或其他吸水率较低的瓷砖；另外我国许多地区风沙大，应该选择耐污性好、易清洗的有釉砖。若将瓷砖用于铺地，可以考虑强度大、坚硬耐磨的抛光砖或其他耐磨砖。若将瓷砖用于湿度较大的厨房、卫生间墙面上，应考虑吸水率较高，耐污性好，易清洗的陶质砖。
- 2.根据包装标识选择瓷砖类型。对于无厂名、厂址、无执行标准等中文标识者，消费者要谨慎购买，不同包装箱产品编号、批号、色号及工作尺寸应一致，避免混合购买。由于瓷砖生产所需原料中有天然矿物，个别瓷砖品种因选料不合理，放射性可能较高，对居住人群的健康产生潜在危害。因此在选购时，

特别是用于室内墙、地面的，应向经销商或生产企业索取产品放射性分类证明，对于符合放射性a类的产品，尽可以放心使用，对于不符合a类的产品应慎重对待。

3.对比样品。首先，看产品是否存在缺釉、裂纹、棕眼、斑点等缺陷。不同样品之间色泽是否一致，是否存在不同色号产品混装的情况。将几块样品放在平坦的地面上，看样品尺寸大小是否一致，拼缝是否平直，样品是否翘曲。然后用手掌敲击或两块砖轻轻对敲，如发出金属般亮堂的声音，说明样品内在质量较好；若有噪音或发木，说明样品可能存在夹层缺陷，强度可能较低。对于陶质砖，部分企业产品存在背渗现象。可以用水倒在样品的背面，数分钟之后，看有无水印从样品正面渗出。如存在背渗现象，说明样品存在某种内在缺陷。

当然，要准确评价产品的优劣，还需法定检验机构的检测数据才能证明。如果消费者对产品质量有疑问的话，可以向经销商或生产企业索取质量检验报告，或直接委托法定检测机构检验，出具客观数据，维护自己的合法权益。