

(杜邦注塑原料Surlyn)PC100

产品名称	(杜邦注塑原料Surlyn)PC100
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杜邦 沙林:杜邦沙林 沙林:透明
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

(杜邦注塑原料Surlyn)PC100-杜邦注塑原料SURLYN
PC350高强度高刚性滑雪板表层塑胶原料，Surlyn)PC100沙林树脂SURLYN
8940离子聚合树脂；批发价格白色粉末杜邦品牌品牌SURLYN美国杜邦，。。

美国杜邦SURLYN PC350高强度高刚性滑雪板表层塑胶原料
注塑级美国杜邦品牌
美国杜邦 沙林树脂SURLYN 8940离子聚合树脂 薄膜管材食品 注塑级
美国杜邦 Surlyn Ionomer PC-100 化妆品包装 共聚物 沙林树脂
供应 沙林树脂 EMAA9320 美国杜邦 SURLYN 抗磨损性169
SURLYN 美国杜邦PC-2200 抗紫外线 热稳定
高透明美国杜邦Surlyn 吹塑流延薄膜 高尔夫球原材料
热稳定性抗化学性高强度美国杜邦SURLYN PC350
沙林树脂SURLYN 美国杜邦 9320 注塑级 耐冲击性 耐油脂
沙林树脂SURLYN 美国杜邦 PC2000注射成型 高刚性 塑胶原料
1555 挤出级 沙淋树脂 高尔夫球专用料SURLYN 美国杜邦

美国原装进口杜邦成核剂Surlyn D3001包税包邮

SURLYN 美国杜邦 1652-E 涂层应用 透明级 瓶盖料 高尔夫 抗断裂
沙林树脂 SURLYN 美国杜邦 9320 运动器材用 离子聚合物
距您较近美国杜邦品牌
美国陶氏杜邦 沙林树脂 Surlyn 7940 高透明，耐化学
Surlyn 沙林9320 美国杜邦 三元共聚物 板材级 高透明材料EMAA物性表
SURLYN美国杜邦1652 - E沙林树脂 挤出 注塑高尔夫球 食品级 流延薄膜
SURLYN 美国杜邦 8940 注塑级 高透明 耐酒精香精
吹塑成型沙林树脂SURLYN Ionomer 2601 美国杜邦

美国杜邦9150 9910 8528 沙林树脂SURLYN 增韧高抗冲 耐高低温
美国杜邦Surlyn 9320W 低硬度 低刚性 离聚物 高尔夫球杆
注塑级美国杜邦品牌
隆声塑胶原料 代理 SURLYN 美国杜邦 8940 共聚物 板材级
陶氏杜邦生产副牌 EAA EMAA Surlyn沙林树脂 适合用途广
美国杜邦 Surlyn EMAA 8020 离子聚合树脂 沙林树脂 副牌
杜邦品牌
SURLYN 美国杜邦 9520 注塑级销售方式品牌经销沙林树脂原料
开源现货 Surlyn 美国杜邦 8150食品接触级 钠离聚物 沙林树脂塑料
美国杜邦系列原料 沙林树脂 Surlyn 1802 工程塑料 薄膜;片材;流延薄膜
丙烯酸美国杜邦品牌
美国杜邦 SURLYN塑料粒子 PC2000 沙林树脂胶料
美国杜邦高韧性高透明表面涂层应用SURLYN沙林树脂1706
美国杜邦品牌
美国杜邦SURLYN 8528 9150 2601 8320 9020 9520 运动器材 高尔夫球通用级
通用美国杜邦品牌
美国杜邦 SURLYN塑料原料 PC2000 沙林树脂塑料粒厂家
美国杜邦SURLYN 沙林树脂 Surlyn 1802 共聚物 工程塑料
食品包装美国杜邦品牌
沙林树脂 SURLYN 美国杜邦 陶氏 9020 可注塑/吹塑/挤出
杜邦美国成核剂Surlyn D3001 提高成本效益 缩短PP加工周期
杜邦品牌
美国杜邦 SURLYN 9150流延薄膜 电子电器部件高光泽高刚性
沙林树脂/美国杜邦/surlyn 1601 8920 8940 9910 pc2000 钠离子聚合物
美国杜邦品牌
杜邦进口沙林SURLYN NC2000塑胶原料品牌:美国杜邦美国杜邦
美国杜邦SURLYN沙林树脂9910 超韧性 高透明 高尔夫球料
现货美国杜邦SURLYN PC2000 高尔夫球用沙林树脂 品质保证
距您较近美国杜邦品牌
原料 原包 美国杜邦SURLYN 9150 高光泽 流延薄膜 电子电器部件
距您较近美国杜邦品牌
Surlyn沙林树脂 美国杜邦 橡胶塑料 抗磨损 抗化学药品 工程塑料厂家
PPA 日本杜邦 FR52G30NH SURLYN 美国杜邦 8150 刚性良好
沙林树脂 美国杜邦 SURLYN 8320 低硬度 片材挤出 体育用品专用料
美国杜邦SURLYN 9150 耐刮擦surlyn树脂 食品级SURLYN 离子聚合物树脂
距您较近美国杜邦品牌
美国杜邦沙林树脂SURLYN 9020 弹性柔韧性抗低温冲击
SURLYN 美国杜邦 8528 注塑级 高耐热 高抗冲 吹塑挤出 塑胶原料
美国杜邦沙林树脂香水瓶 PC-2200 Surlyn增韧 高光泽EMMA塑料
颗粒状美国杜邦品牌
美国杜邦Surlyn 16501650SB 吹膜 流延膜 锌离子聚合物 沙林树脂
杜邦品牌
美国杜邦 SURLYN 9910 应用在高尔夫球壳 化妆瓶盖料 耐刮花
距您较近美国杜邦品牌
杜邦沙林树脂 Surlyn 1652SR 光滑性 高尔夫球壳 香水瓶盖原材料
杜邦SURLYN PC2000耐寒耐刮擦高强度surlyn离聚物塑胶原料
美国杜邦Surlyn 1855高刚性 吹塑级 吹膜级 离聚物 沙林树脂 副牌原料
SURLYN/美国杜邦/9020/9520高透明 高抗冲 板材级 吹塑级 运动器材SURLYN
杜邦 surlyn 1702 吹塑级 低温柔韧性 高透明 肉类包装膜
美国杜邦SURLYN沙林树脂9910 超韧性 高透明 高尔夫球料
钠离聚合物Surlyn AM7927陶氏杜邦 高尔夫球原材料 Surlyn塑胶原料

美国杜邦9520高刚性高强度SURLYN

杜邦Surlyn EAA PC2200 食品接触级钠离聚物

自然色杜邦品牌

Surlyn 美国杜邦 1652SR

美国杜邦耐酒精高密封性粘合剂应用SURLYN塑胶原料TF-0903

耐酒精美国杜邦品牌

食品级 美国杜邦SURLYN 沙林料8940 透明级 离聚物 副牌

高透明杜邦SURLYN PC2000香水瓶盖料

注塑级美国杜邦PC2000 SURLYN塑料批量供应

美国杜邦 Surlyn Ionomer 1855 低温韧性 高刚性 沙林树脂 薄膜级

美国杜邦 EMA Surlyn 2100 8528 8920 9020 薄膜级 挤出吹塑级舌令树脂 8320 8940

美国杜邦品牌

【杜邦1601surlyn】长期沙林树脂副牌粒子用于吹塑，挤出成型

SURLYN PC2000 美国杜邦

全国各地美国杜邦品牌

SURLYN 9910 美国杜邦 耐刮花 高流动沙林树脂 高透明 塑胶原料颗粒

耐候性佳 注塑级 运动性器材 SURLYN 美国杜邦 9650 沙林树脂

AM7927 吹塑级 耐磨性SURLYN 美国杜邦 沙林树脂塑料

食品接触级SURLYN Ionomer 牌号1802 美国杜邦沙林树脂

吹膜级SURLYN 美国杜邦 AS-8 标准料 型号1650-E 沙林树脂

距您较近美国杜邦品牌

沙林物性 杜邦Surlyn Serlyn物性

供应美国杜邦EMAA 离聚物 Surlyn 8940 吹塑成型沙林树脂

成型美国杜邦品牌

EMAA美国杜邦Surlyn PC2000沙林树脂PC2000香水瓶盖 高尔夫球壳用杜邦PC2000沙林树脂

SURLYN美国杜邦9150 沙林树脂 挤出 注塑 流延 高尔夫球 食品级

美国杜邦 Surlyn Ionomer 1601 低凝胶 沙林树脂 副牌 离聚物

距您较近杜邦品牌

沙林树脂/9910/美国杜邦Surlyn pa增韧尼龙合金增韧剂 木塑共挤包层

杜邦陶氏 surlyn树脂 PC350 化妆品包装 耐药品性

耐药杜邦陶氏品牌