

内墙酚醛保温板的性能

产品名称	内墙酚醛保温板的性能
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:1200*600mm 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

内墙酚醛保温板的性能 华骏酚醛板用途-系列产品主要技术参数：密度30-80kg/m³导热系数0.024w/m.k(24 时)0.028w/m.k(50 时)0.034w/m.k(100 时)温度范围-160 -190 尺寸稳定程度及线性变化 0.32%(70 24h) 1%(70 RH7天)吸水率 2% (体积75mm³,浸泡24小时) 氧指数54烟密度6.6水平燃烧60s垂直燃烧10s抗压强度平行向170Kpa(30kg/m³时)垂直向100Kpa(30kg/m³时)抗胀强度平行向270Kpa(30kg/m³时)垂直向200Kpa(30kg/m³时)弯曲强度横向170Kpa(30kg/m³时)纵向150Kpa(30kg/m³时)华骏酚醛板用途-系列产品由酚醛泡沫材料制成，酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品，是由热固性酚醛树脂发泡而成。华骏酚醛板用途-系列产品在发达国家被广泛应用。华骏酚醛板用途-系列产品施工方法内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法。1、由下至上从支撑部位开始，用聚合物粘裂砂浆，将华骏酚醛板用途-系列产品粘贴在墙面上。粘接面积应大于35%，首层要大于50%。外护层较重的，每平米要钉4-6个保温钉。2、粘接后要停24小时再进行保护层施工。3、再隔24小时可进行外施面的施工。4、保温板厚度、密度按设计要求，一般在黄河以北地区不应小于100px，密度50kg/m³，寒冷地区应加厚。复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。一、工厂化生产。将华骏酚醛板用途-系列产品牢固的粘接在装饰面板上。二、采用轻钢龙骨施工方案，将复合保温装饰板挂在龙骨上，要加以固定。三、一定将板之间缝隙处理好防止漏水。非透明幕墙可粘接在幕墙内面板上或粘接固定于墙面。与幕墙面板之间形成封闭空间。防火隔离带，按设计要求的间距采用粘钉结合方法进行，不能少于30公分。特别注意：新生产的华骏酚醛板用途-系列产品一般要后熟化21天才可使用华骏酚醛板用途-

系列产品性能：酚醛泡沫素有“保温材料之王”的美称，是新一代保温防火隔音材料。售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。服务内容1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务：签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求廊坊华骏保温材料有限公司主要生产酚醛板等保温产品,公司拥有现代化的酚醛板生产设备,实行科学化的管理,确保酚醛泡沫保温板的质量和服务.咨询热线.廊坊华骏保温材料有限公司主要生产酚醛板等保温产品,公司拥有现代化的酚醛板生产设备,实行科学化的管理,确保酚醛泡沫保温板的质量和服务.咨询热线.华骏酚醛板用途-系列产品分模发、一次成型两种工艺，并拥有自主研发的改性工艺。酚醛制品有：酚醛板、酚醛保温管、酚醛复

合板、酚醛隔离带等。华骏酚醛板用途-系列产品主要技术参数：密度30-80kg/m³导热系数0.024w/m.k(24 时)0.028w/m.k(50 时)0.034w/m.k(100 时)温度范围-160 -190 尺寸稳定程度及线性变化 0.32%(70 24h) 1%(70 RH7天)吸水率 2% (体积75mm³,浸泡24小时)氧指数54烟密度6.6水平燃烧60s垂直燃烧10s抗压强度平行向170Kpa(30kg/m³时)垂直向100Kpa(30kg/m³时)抗胀强度平行向270Kpa(30kg/m³时)垂直向200Kpa(30kg/m³时)弯曲强度横向170Kpa(30kg/m³时)纵向150Kpa(30kg/m³时)华骏酚醛板用途-系列产品由酚醛泡沫材料制成，酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品，是由热固性酚醛树脂发泡而成。华骏酚醛板用途-系列产品在发达国家被广泛应用。酚醛保温板