

LLDPE 沙特埃克森美孚 LL 6101RQ 热稳定 注塑 共混改性应用

产品名称	LLDPE 沙特埃克森美孚 LL 6101RQ 热稳定 注塑 共混改性应用
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	8.90/千克
规格参数	埃克森美孚:埃克森美孚 6101RQ:LL 6101RQ 沙特:沙特
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

LL6101RQ

线型低密度聚乙烯#线型高压聚乙烯|LLDPE

埃克森美孚

产品用途:共混改性应用

填充物:热稳定 注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 0.924 g/cm ASTM D-1505

熔体流动速率 20 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

弯曲模量 (0.05-0.25%) 260 MPa ISO 178

屈服强度 10 MPa ISO 527-2/1A/50

断裂伸长率 > 100 % ISO 527-2/1A/50

屈服伸长率 19 % ISO 527-2/1A/50

悬臂梁冲击强度 47 KJ/m ISO 180-1A

抗环境应力开裂能力 40 hrs ASTM D-1693

热性能额定值单位测试方法

熔点 123 埃克森美孚方法

维卡软化点 96 ISO 306-A50