

# 活性氧化铝瓷球，X~P型活性瓷球，Y型活性氧化铝瓷球

产品名称	活性氧化铝瓷球，X~P型活性瓷球，Y型活性氧化铝瓷球
公司名称	江西益园实业有限责任公司
价格	.00/立方
规格参数	
公司地址	萍乡市安源区文化路假日广场B栋722
联系电话	0799-7137192 15979400287

## 产品详情

活性氧化铝球具有吸附性能、催化活性的多孔性，高分散度、大比表面积氧化铝。它适用于多种气体和液体的干燥，在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂及催化剂及其载体。按内部主晶组成为Y型和X~P型，按其用途可分为活性氧化铝吸附剂、活性氧化铝干燥剂和活性氧化铝催化剂载体。

### 技术参数

活性氧化铝球		活性氧化铝吸附剂		活性氧化铝干燥剂		活性氧化铝催化剂载体
		通用型	高强型	通用型	空分用型	
晶相类型		Y型		X~P型		Y型
化学 成分 %	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	92	93	90		95
	Na <sub>2</sub> O	0.3				
	其余	6~8	<10			<5
物 理 性	外型 尺寸 mm	2~3	5~8	2~3		2~3

能

		3~5		3~5		3~5
		4~6		4~6		4~6
比表面积(m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )		300	300~325	300	300 ± 20	200~400
孔容 ( ml/g )		0.35	0.5	0.45 ± 0.05	0.4 ± 0.03	0.4~0.6
静态吸水量 ( % )		15	17~19	15	19	28
堆积密度 ( Kg/m <sup>3</sup> )		680	740	680		
点压碎强度 ( N/颗 )	2~3	70	222~311	2~3	70	2~3 70
	3~5	100		3~5	100	3~5 100
	4~6	100		4~6	100	4~6 100