

# LLDPE 沙特SABIC FD 21HS 通用吹膜

产品名称	LLDPE 沙特SABIC FD 21HS 通用吹膜
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	9.20/千克
规格参数	沙特SABI:沙特SABIC 21HS:FD 21HS 沙特:沙特
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

FD21HS

线型低密度聚乙烯#线型高压聚乙烯|LLDPE

沙特QAMAR

产品用途:通用吹膜

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 0.918 g/cm<sup>3</sup> ASTM D-1505

熔体流动速率 2.0 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

拉伸膜量 ISO IR 1184

190 MPa

210 MPa

拉伸强度断裂点 26 MPa JIS K-6760

表面硬度 54 Shore D ASTM D-2240

抗\*\*冲击强度 110 gms ASTM D-1709

断裂点伸长率 900 % JIS K-6760

弯曲强度 260 MPa ASTM D-747

拉伸强度断裂点 JIS Z 1702

40 MPa

35 MPa

撕裂强度 ASTM D-1922

30 N/mm

140 N/mm

断裂点伸长率 JIS Z 1702

600 %

900 %

拉伸强度屈服点 12 MPa JIS K-6760

热性能额定值单位测试方法

熔点 122 DSC方法

低温脆化温度 <-70 ASTM D-746

维卡软化点 100 ASTM D-1525

其它性能额定值单位测试方法

防粘结剂滑爽剂 标准 含量

薄膜厚度 30 μm

雾度 12 % ASTM D-1003